

Ing. Josef Hubáček, Svážná 7, 634 00 Brno, IČ: 49925946
znalec oboru TEXTILIE se specializací na textilní a oděvní výrobky a
spotřebitelské reklamace

Věc: Odborné posouzení reklamních textilií pro MU Brno

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9, Brno

IČ: 00216224

Úvod:

Úkolem znalce je posoudit, zda vybrané textilní výrobky reklamního charakteru splňují parametry "Specifikace textilií pro výběr dodavatele pro akademický rok 2015/2016" uvedené níže podle zadávací dokumentace k veřejné zakázce spisová značka: ZAK/36261/2015/225718/RMU

Zadaný úkol:

Posoudit, zda předložené reklamní textilie splňují požadavky zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Podklady:

- 2 ks Mikina unisex červená s potiskem vel. L
- 1 ks Mikina unisex šedá s výšivkou
- 2 ks Polokošile dámská modrá vel.S
- 1 ks Polokošile dámská bílá vel.L
- 1 ks Polokošile dámská fialová vel.XXL
- 1 ks T-shirt pánský růžová s potiskem vel.S
- 1 ks T-shirt "V" dámský s potiskem vel.S

Šetření:

U jednotlivých výrobků bylo posuzováno, zda splňují parametry kladené na pletené kusové textilní výrobky a zda tyto parametry jsou dodrženy i po provedené údržbě - domácím praní.

U každého z výrobků bylo ověřeno, zda splňuje jednotlivé požadavky zadané ve "Specifikaci detailní".

Bylo provedeno měření srážlivosti při praní.

Makroskopická kontrola případných vizuálních změn potisku sítotiskem a strojní výšivky po jednom vyprání.

Praní bylo prováděno v pračce zn.MIELE Softttronic W4144 Watterproof-System v hodnotách běžných pro domácí praní. Program BAVLNA 40°C,

délka cyklu 90 minut, ždímání při 1000 ot/min. Sušení v zavěšeném stavu ve stínu. Bez žehlení.

1. Mikina unisex červená, šedá

specifikace detailní dle zadavatele	splňuje
srážlivost při praní	splňuje
stálobarevnost při praní	splňuje
kvalita potisku při praní	splňuje
kvalita výšivky při praní	splňuje

Po praní nedošlo k žádným kvalitativním změnám potisku a výšivky.

2. Dámská polokošile modrá, fialová

specifikace detailní dle zadavatele	splňuje
srážlivost při praní	splňuje
stálobarevnost při praní	splňuje

3. Dámské triko "V" růžové

specifikace detailní dle zadavatele	splňuje
srážlivost při praní	splňuje
stálobarevnost při praní	splňuje
kvalita potisku při praní	splňuje

Po praní nedošlo k žádným kvalitativním změnám potisku.

4. Pánské triko "C" růžové

specifikace detailní dle zadavatele	splňuje
srážlivost při praní	splňuje
stálobarevnost při praní	splňuje
kvalita potisku při praní	splňuje

Po praní nedošlo k žádným kvalitativním změnám potisku.

Údaje rozhodné pro výpočet srážlivosti šetřených výrobků jsou uvedeny v následující tabulce.

Měření byla provedena ve volně rozprostřeném stavu (údaje v cm):
rozměr před praním/ rozměr po praní

Žádný ze zkoušených vzorků nevykázal hodnoty srážlivosti nad běžný rámeček.

Střihová souměrnost, kvalita šití	vyhovující
-----------------------------------	------------

Kvalita aplikovaného potisku, výšivky	velmi dobrá
---------------------------------------	-------------

Estetický vzhled (povrchová úprava, kvalita materiálu)	vyhovující
--	------------

Stálobarevnost a rozměrová stabilita v opakovaném praní na 40°C porovnáním s druhým vzorkem	vyhovující
---	------------

Kvalitu materiálu, úroveň konfekčního zpracování a šití považují jako znalec za vyhovující a v relaci s vyšší nabídkové ceny.

	MIKINA UNI RED vel.L	MIKINA UNI GREY vel.S	POLOKOŠILE Dá BLUE vel.S	POLOKOŠILE Dá PURPLE vel.XXL	TRIKO Dá PINK vel.S	TRIKKO Pá PINK vel.S
ZÁDA délka	66,0/ 65,0	60,0/ 59,0	62,0/ 62,5	70,0/ 71,0	63,0/ 62,5	70,0/ 69,0
ZÁDA šíře	61,0/ 61,0	57,0/ 56,5	41,0/ 40,5	54,0/ 52,5	42,0/41,5	46,5/ 45,0
RAMENA šíře	56,5/ 57,0	50,0/ 51,0	-	-	-	-
PAS šíře	-	-	36,0/ 35,5	48,0/ 48,0	37,5/ 37,0	-
BOKY šíře	-	-	42,0/ 41,5	54,0/ 53,0	45,0/ 44,0	46,5/ 45,0
RUKÁV levý	54,5/ 54,0	50,0/ 50,5	-	-	-	-
RUKÁV pravý	55,0/ 54,5	51,0/ 50,5	-	-	-	-

Kvalitu materiálu, úroveň konfekčního zpracování a šití považuji jako znalec za vyhovující. Je dle mého názoru v relaci s vyšší nabídkové ceny.

Střihová souměrnost, kvalita šití

vyhovující

Kvalita aplikovaného potisku, výšivky

velmi dobrá

Estetický vzhled (povrchová úprava, kvalita materiálu)

vyhovující

Stálobarevnost a rozměrová stabilita v opakovaném praní na 40°C porovnáním s druhým vzorkem

vyhovující

Závěr:

Všechny zkoumané vzorky reklamních textilií jsou v souladu se "Specifikací textilií pro výběr dodavatele pro akademický rok 2015/2016" a splňují kvalitativní a technické požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace.



Hubáček

Ing. Josef H u b á č e k

znalec v oboru TEXTILIE se specializací na textilní a oděvní výrobky a spotřebitelské reklamace

V Brně dne 14.07.2015 jhubacek@volny.cz / tel.605112112. Vyhotoveno dvojmo