

Pokud není rozprostřený štěrk vázán a vozovka hladce ujeta, musí se stále zahrabovati.

Při nastalém táni z jara mají se všecky ve vozovce se ještě vyskytující nerovnosti vyrovnati štěrkem aneb hrubým pískem a koleje mají se zahrabávati štěrkem tak dlouho, až se tento spojí, aby se docílil co možná brzy hladký povrch jízdní dráhy.

Na příkrých horských silnicích musí se prováděti zahrabávání štěrku zvláště bedlivě a musí se jeho vázání usnadňovati posýpáním hlinitými odpadky ze štěrkoviště.

Byla-li při silných deštích trať příkré silnice zbavena štěrku, tak že dlažba štětová na povrchu se objeví, musí cestař odkrytou část pokryti ihned po ruce se nalézající zásypkou, pískem a pod., nesmí však štěrk přímo na štět navést, ježto by se v letě bez válení nevázal.

Při horských silnicích třeba se také starati o udržování a čistění tak zvaných vodních srážek; tyto nesmějí být příliš příkré, aby netvořily nebezpečí pro rychle jezdící povozy.

§ 18.

Štěrkování dle způsobu krycího.

Má-li krycí vrstva jízdní dráhy staré silnice, která až dosud byla udržována dle způsobu opravného anebo jejíž jízdní dráha udržovaná dle způsobu krycího příliš byla oslabena následkem opotřebení, být obnovena, musí nejprve jízdní dráha bláta a kalu být sproštěna, na povrchu urovnána, špičákem zdrsňena, tvrdým koštětem dobře vymetena a všech nečistých a zemitých částí zbavena. Potom se vykopou na krajích jízdní dráhy asi 15 cm hluboké brázdy jako opéry pro štěrk.

Nyní rozprostře se na celou jízdní dráhu dle šablony s přiměřenou vypuklostí silnice nový, všech hlinitých neb zemitých součastí prostý štěrk, pokropí se vodou a válcuje tak dlouho, až se spojí úplně se silnicí a nepozoruje se pražadný pohyb jednotlivých kamenů.

Konečně pokryje se silnice ještě 2 cm vysokou vrstvou drobných oblázků a řádně se zválcuje.

Válcování počne na stranách jízdní dráhy, při čemž válec z pravidla pojíždí na jedné straně tam a na druhé zpět a přibližuje se pozvolna ku středu.

Válcování provádí se v odděleních, která mohou být za jeden den úplně provedena.

Během válcování musí se vozba, možno-li, v celé šířce jízdní dráhy zastaviti.