

ČÁROVÝ LEPT

1. FAZETY
2. VYBRÚSIŤ SMIRKOVÝM PAPIREM POD VODOU POKUD JE NUTNÉ
3. VYLEŠTIŤ SITOLEM
4. TECHNICKÝ LÍH
5. NANESENÍ KRYTU (PEVNÝ ZA TEPLA, STUDENÝ-ASFALT ZA STUDENA)
6. PRENESENÍ KRESBY
7. RYTÍ NÁMETU
8. VYKRYTÍ ZADNÉ STRANY DOSKY TEKUTÝM ASFALTOVÝM LAKOM / PÁSKOU
9. LEPTÁNÍ (DOBA V RÁDOCH MINUT)
10. VYKRÝVÁNÍ A OPAKOVANÉ LEPTÁNÍ
11. ZMYTÍ KRYTU BENZINEM
12. TISK (valcový lis, mokrá papír, po tisku lepit papírovou páskou hnedou na dosky / odložit na sušák a následne vyžehlit/navlhčit a zatížit)
13. SIGNACE (náklad, název, podpis, rok)

1. FAZETY
2. VYBRÚSIŤ SMIRKOVÝM PAPIREM POD VODOU POKUD JE NUTNÉ
3. VYLEŠTIŤ SITOLEM
4. TECHNICKÝ LÍH
5. NAPRÁŠENÍ KALAFUNY V BEDÝNKE
6. 10-20 MIN. ČEKÁNÍ
7. ZAPEČENÍ KALAFUNOVÉHO ZRNA ZA POMOCI KEMPINGOVÉHO HORÁKU / PLOTÝNKY
8. VYKRYTÍ ZADNÉ STRANY DOSKY TEKUTÝM ASFALTOVÝM LAKOM / PÁSKOU
9. VYKRÝVANÍ OD NEJSVETLEJŠÍCH MÍST PODLE NÁVRHU (PODLE PREDLEPTANÝCH ČAR)
10. POSTUPNÉ LEPTÁNÍ / VYKRÝVÁNÍ
11. ZMYTÍ KRYTU Z DESKY BENZINEM
12. ZMYTÍ KALAFUNOVÉHO ZRNA Z DOSKY LIHEM
14. TISK (valcový lis, mokrý papír, po tisku lepit papírovou páskou hnedou na dosky / odložit na sušák a následne vyžehlit/navlhčit a zatížit)
15. SIGNACE (náklad, název, podpis, rok)