

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích

Doporučení pro žadatele a příjemce podpory IROP, specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolová výzvy č. 22: Muzea

Úvod

Při plánování výstavby nového depozitáře určeného pro uchovávání předmětů kulturní hodnoty (ať už jde o novostavby nebo v rámci stávající budovy) je nutné zvážit a nastavit vhodné parametry vnitřního prostředí. Obecně je akceptováno, že mezi jedny z určujících parametrů prostředí, mající vliv na řadu fyzikálně-chemických mechanismů poškozování materiálů patří teplota, relativní vlhkost, světlo a čistota ovzduší. Depozitáře mohou obsahovat širokou škálu nejrůznějších materiálů, vyžadujících specifické podmínky pro jejich dlouhodobé ukládání (např. prostředí chladné nebo s teplotou pod bodem mrazu). V zásadě neexistuje jednotný soubor doporučených podmínek vnitřního prostředí pro ukládání každého druhu materiálů. V rámci nastavení uvedených parametrů v depozitářích se jedná vždy o určitý kompromis vycházející z kategorizace ukládaných předmětů dle jejich citlivosti vůči okolnímu prostředí, která je dána jejich materiálovou skladbou, strukturou, stářím, frekvencí využívání apod.

Obecně jsou v depozitářích upřednostňovány stabilní klimatické podmínky, bez náhlých skokových změn teploty a relativní vlhkosti, bez přístupu denního světla a omezenou intenzitou umělého osvětlení (bez UV složky záření), bez přítomnosti látek znečišťujících ovzduší. Uvedené doporučené hodnoty relativní vlhkosti a teploty včetně vhodnosti materiálů pro užití v muzejním prostředí a parametrů osvětlení byly zpracovány v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně. Tato doporučení vycházejí z dlouhodobých zkušeností uchovávání muzejních sbírek, reflekují výsledky výzkumu a současné praxe v oblasti preventivní konzervace. Dále odkazují na vhodná normativní nařízení a citovanou literaturu z daného oboru.

1. Doporučené hodnoty relativní vlhkosti a teploty pro uložení sbírkových předmětů

Jednotlivé materiály vykazují různou citlivost vůči okolní vlhkosti a teplotě; nalezení správné relativní vlhkosti a teploty (RV/T) je proto kompromisem vymezujícím přijatelné rozmezí hodnot RV a T, ve kterém jsou možná poškození minimální:

- při stanovení optimálního rozmezí RV/T musíme brát v úvahu nejen charakter materiálu (složení, strukturu), stav jeho poškození, ale také prostředí, v kterém byl daný předmět uložen, popř. regionální klimatické podmínky
- obecným kompromisem pro uložení většiny muzejních sbírek je $RV\ 50 \pm 5\%$ a teplota $18 - 22^{\circ}C$ (tyto hodnoty však nejsou vhodné pro všechny druhy materiálů viz tab. 3)
- tolerovaná odchylka RV $45 - 55\%$ během měsíce
- denní výkyvy RV by neměly přesáhnout $\pm 5\%$
- pokud je odchylka vlhkosti a teploty výrazně vyšší nebo nižší od požadovaného doporučení, je nutné zvolit vhodnou dobu **aklimatizace předmětu**.

U většiny materiálů dochází k jejich poškozování vlivem nesprávné RV pokud:

- RV je vyšší než 75 %
- RV je konstantně nízká cca pod 30 %
- náhlé výkyvy RV ($\pm 5\%$ během několika hodin).

Tabulka 1: Poškození vlivem nesprávné relativní vlhkosti

| Nesprávná RV [%] | Charakter poškození |
|---|--|
| nad 75 | růst plísni, koroze kovů, rozpad nestabilního skla, mechanické změny hygroskopických materiálů |
| | chemické poškození kyselého papíru, acetátových filmů, magnetických záznamů |
| | při poklesu teploty hrozí kondenzace vody na povrchu předmětů |
| méně než 30 | sesychání a praskání organických materiálů |
| | praskání a odpadávání laků, malby, fotografické emulze |
| | výkvěty solí na kameni, keramice, poškození nestabilního skla |
| náhlé výkyvy ± 5 % během několika hodin | objemové a strukturní poškození hygroskopických materiálů - zejména vrstvených materiálů (intarzie, zlacení, polychromie, knižní vazba apod.); smršťování vláken tapisérií apod. |
| | mobilizace solí uvnitř porézních materiálů |

Změny vlhkosti jsou spojeny i se změnami teploty – vlhkost a teplota spolu úzce souvisejí. Nesprávné hodnoty teploty T mohou způsobit poškození u některých materiálů pokud:

- teplota je dlouhodobě vyšší než 30 °C (pro mnoho materiálů je běžná pokojová teplota příliš vysoká (chemické, fyzikální a biologické aspekty poškozování)
- nízká teplota – obecně je nízká teplota pro většinu sbírek prospěšná (např. polymerní materiály však mohou křehnout)
- výkyvy teploty – souvisí se změnami RV.

Tabulka 2: Poškození materiálů vlivem nesprávné teploty.

| Nesprávná T [°C] | Charakter poškození |
|------------------|--|
| nad 30 | poškození magnetických záznamů, blednutí tištěných barevných fotografických materiálů, rozpad celuloidových filmů, křehnutí kyselého papíru, acetátových filmů apod. |
| | měknutí vosků a pryskyřic |
| | zvýšení biologické aktivity |
| méně než 5 | křehnutí polymerních materiálů (např. akrylové barvy) |
| | nebezpečí cínového moru (předměty z cínu při dlouhodobém uložení pod 13 °C) |
| náhlé výkyvy | mechanické změny materiálů s různou tepelnou roztažností (např. obrazy, smalty apod.) |

Tabulka 3: Doporučené hodnoty RV a T pro uložení sbírkových předmětů.

| Materiál | Teplota [°C] | Relativní vlhkost [%] |
|---|--------------|-----------------------|
| papír | 15 - 18 | 45 - 55 |
| dřevo, kůže, pergamen, textil, slonovina, kosti, zuby | 15 - 18 | 45 - 60 |
| malba na plátně | 16 - 18 | 50 - 55 |
| biologické přírodovědné sbírky | 15 - 18 | 40 - 60 |
| předměty z plastů | 10 - 20 | 30 - 50 |
| paleontologické sbírky | 18 - 20 | 45 - 55 |
| mineralogické sbírky z pyritu | 18 - 20 | pod 30 |
| keramika, sklo, kámen | 18 - 20 | 40 - 55 |
| kovy samotné | 18 - 20 | 30 - 40 |
| kovy vykazující aktivní korozi | 18 - 20 | pod 20 |
| kovy v kombinaci s organickým materiélem | 18 - 20 | 40 - 55 |
| papírové fotografie černobílé | 15 - 20 | 30 - 50 |
| papírové fotografie barevné | do 2 | 30 - 50 |
| černobílé filmy | do 20 | 30 |
| barevné filmy | do 2 | 30 |
| gramofonové desky | 10 - 21 | 40 - 55 |
| fonografické válečky | okolo 15 | 40 - 60 |
| zvukové a audiovizuální magnetické záznamy | 18 | 30 |
| datové magnetické záznamy (diskety, magnetické pásky) | 18 - 22 | 35 - 45 |
| optické kompaktní disky | 15 - 18 | 45 - 55 |

2. Vhodnost materiálů pro užití v muzejním prostředí – kontakt (i nepřímý) se sbírkovými předměty

Tabulka 4: Vhodnost materiálů pro užití v muzejním prostředí – kontakt (i nepřímý) se sbírkovými předměty.

| Využití | Vhodné | Méně vhodné | Nevhodné |
|--|---|---|--|
| Konstrukční materiály | Sklo Kovy (hliník, korozivzdorná a pozinkovaná ocel, ocel opatřená vypalovaným lakem) Vysokotlaké lamináty (HPL) Akrylát | Nekyselé dřevo a produkty ze dřeva (OSB desky – laminované, fóliované plastem, ECO překližky) se níženou emisí VOC* | Kyselé druhy dřeva a produkty ze dřeva (dub, kaštan, cedr, dřevotříška, překližky lepené fenolformalehydovými lepidly) |
| Plastové materiály (pokud možno nebarvené) | Teflon Nylon Polypropylen Polyethylen tereftalát Polyakryláty Polyurethan na vodní bázi Polyamidy (nylon) | Polyurethanové pěny Polystyren | Nitráty celulósy Acetát celulósy Všechny vysoce měkčené a chlorované plasty (např. polyvinylchlorid) Vulkanizovaná guma obsahující síru |
| Nátěry a povlaky | Akrylové barvy Polyuretany na bázi vody Obecně nátěry se sníženým uvolňováním VOC* | Šelaky | Olejové, alkydové a polyvinylacetátové barvy Epoxidové nátěry |
| Obalové materiály – plasty (nebarvené) | Polyethylen Polyethylen tereftalát Polyakryláty | Polystyren Polyurethan | Všechny vysoce měkčené a chlorované plasty (např. polyvinylchlorid) |
| Obalové materiály – pěny (nebarvené) | Polyethylenové pěny Nebarvený polystyren Polypropylen | | Polyurethanové pěny |
| Obalové materiály – papír | Nekyselé papíry (pH neutrální, popř. s alkalickou rezervou), archivní papíry Obalové materiály laminované hliníkem (bariéra) | Běžné balicí papíry | Novinový papír |

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| Obalové materiály – textil | Nebarvená bavlna, len Některé druhy polyesterů Nylon Tkaniny a netkané textilie z polypropylenu | | Vlna, živočišná vlákna Textil obsahující barviva na bázi síry, nebo s obsahem halogenů Textil s úpravou formaldehydem |
| Těsnění | Neutrální silikonové těsnění Polyethylenové a silikonové pěny (neutrální) | Guma odolná chemikáliím (EPDM) Polyurethan | Vulkanizovaná guma obsahující síru |

* VOC – těkavé organické látky. Nutné obecně používat materiály s nízkou emisivitou.

3. Doporučené podmínky pro vystavování sbírkových předmětů

Tabulka 5: Doporučené podmínky pro vystavování sbírkových předmětů (rozdělení materiálů je klasifikováno podle citlivosti vůči světlu dle CIE 157:2004).

| Materiál | Teplota [°C] | Relativní vlhkost [%] | Světlo [lux] | Světelná expozice Ixh/rok |
|---|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| Vysoko citlivé: hedvábí, nestálá barviva, grafická díla a fotografie | 18 ± 2 | 50 ± 5 | 50 | 12 000 (4 týdny) |
| Středně citlivé: textilie, papír, pergamen, vodové barvy, pastely, tisky a výkresy, miniatury, rukopisy, kožešiny, malované a barvené dřevo i useň, přírodovědné a botanické sbírky, apod. | 18 ± 2 | 50 ± 5 | 50 | 50 000 (12 týdnů) |
| Mírně citlivé: olejové a temperové barvy, nebarvené dřevo a useň, rohovina, kost, slonovina, některé plasty, apod. | 18 ± 2 | 50 ± 5 | 150 | 180 000 (24 týdnů) |
| Necitlivé: kámen, kovy, neglazovaná keramika, většina skel, většina minerálů (s omezením dlouhodobého silného osvětlení - smalty, drahé kameny, barevné glazury) apod. | 18 ± 2 | 45 ± 5 | 300 | bez omezení |

Poznámky:

- V rámci uvedených podmínek osvětlení se uvažuje s obecně doporučovaným **podílem UV záření v rámci světelného toku viditelného světla do 75 µW/lm** (dnes již UV pod 50 µW/lm, s filtrací 5 – 10 µW/lm)
- Předměty složené z více materiálů jsou zařazovány do uvedených kategorií dle **nejcitlivějších z nich**.
- V případě požadavku na zvýšení intenzity osvětlení (malý kontrast, tmavý povrch, starší návštěvníci) je možné postupovat dle **recipročního pravidla** a zvýšit intenzitu osvětlení a adekvátně zkrátit dobu vystavení objektu (např. 50 lx po dobu 300 hod. odpovídá 150 lx po dobu 100 hod.).
- Stanovení maximální přípustné světelné expozice pro daný materiál je **subjektivní rozhodnutí a zodpovědnost** příslušených odborných pracovníků (kurátora sbírky, konzervátora-restaurátora). Vždy je nutné se řídit aktuálním stavem předmětů, podmínkami jejich předchozího uložení ap.
- Poškození světlem je **kumulativní a nevratné**.

Použité zdroje:

- Assessment, Control Strategies, and Preservation Management. Canadian Conservation Institute, 2003.
- Camuffo D.: Microclimate for Cultural Heritage, Conservation, Restoration, and Maintenance of Indoor and Outdoor Monuments, Elsevier, 2014,
- CIE - International Commission for Illumination, Control of damage to museum objects by optical radiation, CIE 157:2004, Wien, 2004.
- Ďurovič M.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Paseka, 2002, s. 83 - 89.
- Gaël de Guichen: Climate in Museums - Measurement, ICCROM, 1980, 1984.
- Hatchfield B.: Pollutants in the museum environment, 2005.
- Kopecká I.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Příloha časopisu Zprávy památkové péče, r. 62, Praha 2002.
- Kopecká I.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Příloha časopisu Zprávy památkové péče, r. 62, Praha 2002.
- Michalski S.: Incorrect relative humidity, Canadian Conservation Institute, <http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap10-eng.aspx>, 16. 8. 2010.
- Michalski S.: Incorrect temperature, Canadian Conservation Institute, <http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap09-eng.aspx>
- Michalski S.: Light, Ultraviolet and Infrared, CCI, <http://www.cciicc.gc.ca/crc/articles/mcpm/>
- Tetreault J., Guidelines for Selecting Materials for Exhibit, Storage and Transportation, Material Which is Compatible with an Artefact, 1993.
- Tétéreault, J.: Airborne Pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control Strategies, and Preservation Management. Canadian Conservation Institute, 2003.
- Thomson G., *The Museum Environment*, 2nd Edition, Butterworth Heinemann, Oxford, 1994.

Další odkazy:

- ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů, 2006
- ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanismus poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu, 2011

- ČSN EN 15758 Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů, 2011
- ČSN EN 15898 Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice, 2012
- ČSN EN 162242 Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou, 2013
- ČSN EN 16141 Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijního depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchovávání a studium kulturních památek, 2013
- ČSN EN 15999-1 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů, část 1. Obecné požadavky, 2014
- ČSN P CEN/TS 16163 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozic, 2014
- ASHRAE Handbook - the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Chapter 21, 2007 (aktualizace 2011)