


nanovlákna a electrospinning

Monika Stupavská


NANOROZMERY & NANOVLÁKNA

- **Vlastnosti**


- priemer vlákien do 1000 nm (submikrónové vlákna), ideálne pod 100 nm
- malý priemer
- veľký povrchu vzhľadom k ich objemu → ohybné, katalyticky veľmi účinné
- vysoká poréznosť
- elektrostatické interakcie medzi vláknami a ich okolím




Červená krvinka



Peľ




Ľudský vlas



Leukocyt




Nanovlákno je také malé a ľahké, že len o trochu väčšie množstvo než jeden gram by opásalo Zem v oblasti rovníka.



NANOVLÁKNA, materiály pre prípravu nanovlákien

- Materiál

- polymérne roztoky (toxicke rozpúšťadlá, PVA výnimka) taveniny (najmä PE, PP, vysoká vyskozita)
- biopolyméry – proteíny, DNA, bielkoviny
- polyméry so špeciálnymi vlastnosťami – elektrické, luminiscenčné apod., dôležité pre výrobu tvz. inteligentných textílií
- viac ako 50 polymérov
- uhlíkové vlákna, fullerénové trubičky
- sklené, kovové, keramické, plyny, gély
- kondenzované látky, iónové látky...



Elektrostaticky zvláknené polyméry - roztoky


Polymer	Solvent	Perspective application
Nylon 6, PA 6,6	Formic acid	Protective clothing
Polyurethanes, PU	Dimethyl formamide	Protective clothing, electret filter
Polybenzimidazole, PBI	Dimethyl acetamide	Protective clothing, nanofiber reinforced composites
	Dimethyl formamide:tetrahydrofuran (1:1)	Protective clothing, electret filter
	Dichlormethane	Sensor, filter
Polycarbonate, PC	Chloroform, tetrahydrofuran	
Polyacrylonitrile, PAN	Dimethyl formamide	Carbon nanofiber
Polyvinyl alcohol, PVA	Distilled water	
	Dimethyl formamide	adhesion
	M ethylene chloride and dimethyl formamide	Same as <i>above</i>
Polylactic acid, PLA	Dichlormethane	Sensor, Filter, Drug delivery systém
Polyethylene-co-vinyl acetate, PEVA		Drug delivery system
PEVA/PLA		Drug delivery system
Polymethacrylate, (PMMA) /tetrahydroperfluoroctylacrylate (TAN)	Dimethyl formamide:toluene (1:9)	
	Distilled water	
	Distilled water and ethanol or NaCl	
	Distilled water, distilled water and chloroform, distilled water and isopropanol	
	Distilled water:ethanol (3:2)	Microelectronic wiring, interconnects
	Distilled water, chloroform, acetone	
	Ethanol	
	Isopropyle alcohol + water	Electret filter
	Isopropanol:water (6:1)	
Polyethylene oxide, PEO	Chloroform	
	Hydrochloric acid	Wound healing, tissue engineering, hemostatic agents
Collagen-PEO	Hydrochloric acid (pH = 2,0)	Wound healing, tissue engineering
	Chloroform	Conductive fiber
Polyaniline (PANI) /PEO blends	Camphorsulfonic acid	Conducting fiber
	Chloroform	Conductive fiber
Polyaniline (PANI) /Polystyrene (PS)	Camphorsulfonic acid	Conducting fiber
Silk-like polymer with fibronectin functionality	Formic acid	Implantable device
Polyvinylcarbazole	Dichlormethane	Sensor, filter
	Dichlormethane and trifluoracetic	
Polyethylene Terephthalate, PET	Dichloromethane:trifluoroacetic acid (1:1)	

Elektrostaticky zvláknené polyméry - roztoky

Polymer	Solvent	Perspective application
Polyacrylic acid - polypyrene methanol, PAA - PM	Dimethyl formamide	Optical sensor
Polystyrene, PS	Tetrahydofuran, dimethylformamide, CS ₂ (carbon disulfide), toluene	
	Methyl ethyl ketone	Enzymatic biotransformation
	Chloroform, dimethylformamide	
	Dimethylformamide	(Flat ribbons)
	Tetrahydofuran	Catalyst, filter
Polymethacrylate, PMMA	Tetrahydofuran, acetone, chloroform	
Polyamide, PA	Dimethylacetamide	Glass fiber filter media
Silk/PEO blend	Silk aqueous solutions	Biomaterial scaffolds
Polyvinylphenol, PVP	Tetrahydofuran	Antimicrobial agent
Polyvinylchloride, PVC	Tetrahydofuran/dimethylformamide (1:1) 100/0, 80/20, 60/40, 50/50, 40/60, 20/80, 0/100 (vol.%)	
Cellulose acetate, CA	Acetone, acetic acid, dimethylacetamide	Membrane
Mixture of PAA - PM (polyacrylic acid - poly(pyrene methanol)) and polypolyurethane	Dimethylformamide	Optical sensor
Polyvinyl alcohol (PVA)/Silica	Distilled water	
Polyacrylamide, PAAm		
PLGA	Tetrahydofuran:dimethylformamide (1:1)	Scaffold for tissue engineering
Collagen	Hexafluoro-2-propanol	Scaffold for tissue engineering
Poly caprolactone, PCL	Chloroform:methanol (3:1), toluene:methanol (1:1), dichloromethane:methanol (3:1)	
Poly (2-hydroxyethyl methacrylate), HEMA	Ethanol:formic acid (1:1)	(Flat ribbons)
Poly(vinylidene fluoride), PVDF	Dimethylformamide:dimethylacetamide (1:1)	(Flat ribbons)
Polyether imide, PEI	Hexafluoro-2-propanol	(Flat ribbons)
Polyethylene glycol, PEG	Chloroform	
Nylon 4.6, PA - 4.6	Formic acid	Transparent composite
Poly(ferrocenyl dimethylsilane), PFDM-S	Tetrahydofuran:dimethylformamide (9:1)	
Nylon 6 (PA 6)/montmorillonite (Mt)	Hexa-fluoroisopropanol (HFIP), HFIP/dimethylformamide: 95/5 (wt.%)	
Poly(ethylene-co-vinyl alcohol), PEVA	Isopropanol/water: 70/30 (%v/v)	Biomedical
Polyacrylonitrile (PAN)/TiO ₂		Photovoltaic and conductive polymers
Polycaprolactone (PCL)/Metals: gold, ZnO, metal		ZnO: cosmetic use
Polyvinyl pyrrolidone, PVP		
Poly(methoxyphenylene isopthalamide)		


Elektrostaticky zvláknené polyméry - taveniny

Polymer	Processing temperature (°C)
Polyethylene, PE	200 - 220
Polypropylene, PP	220 - 240
Nylon 12, PA -12	220
Polyethylene terephthalat, PET	270
Polyethylene naphthalat, PEN	290
PET/PEN blends	290




NANOVLÁKNA, metódy prípravy nanovlákien


- fázová separácia (phase separation)
- citlivosť polyméru na zmenu teploty, pH, zloženie ...
- z pevného polyméru sa postupne stáva póravita pena
- niekoľko fázových zmien, časovo náročné
- ľahanie polymérov z kvapiek (drawing)
- dlhé samostatné vlákna



- ľahanie polymérov z kvapiek (drawing)
- dlhé samostatné vlákna




- šablonová syntéza (template synthesis)
- membrána s nm pórmami
- široká škála materiálov, nie samostatné vlákna




NANOVLÁKNA, metódy prípravy nanovlákien

- **samoorganizovanie (self-assembly)**
- materiály sa samoorganizujú do požadovaných foriem s rôznymi funkciami
- časovo náročné, bottom-up prístup



- **rozfukovanie z taveniny (melt blown)**
- simultánne dva druhy vlákien s rôznymi priemermi
- (nano + mikro) → vrstvy s vlastnosťami inteligentných materiálov




- **Elektrostatické zvlákňovanie (electrospinning)**

Elektrostatické zvlákňovanie

- vysoká vodivosť polym. roztokov a tavenín
- formovanie vláken pôsobením elektrostatického poľa
- vzniknuté vlákna sú deponované na podložku
- proces prebieha medzi dvoma elektródami:
 1. zvlákňujúca tryska = kapilára,
 - vysoké napätie
 - vnútrom je vytlačovaný roztok polyméru
 - priamy kontakt s s elektródou
 - špička kapiláry – vznik **Taylorovho kužeľa**


- 1, zdroj vysokého napäťia
- 2, zvlákňujúca tryska
- 3, kolektor



Taylor stanobil, že v el. poli sa roznovážny stav kvapky deformuje do kónického tvaru.


Z neho sa potom v dôsledku zvyšovania el. napäťia a znižovania povrchového napäťia roztoku, tvorí prúd roztoku polyméru

2. zemniaca elektróda = kolektor




Elektrostatické zvlákňovanie

- rôzne technol. obmeny
- rôzne roztoky polymérov
- všetky vlákna majú v el. poli rovnaký náboj → tendencia vrstviť sa na miesto s čo najmenším pokrytím → vysoká plošná rovnomernosť





Nanospider

- TU Liberec
- beztryskový proces, na tvorbu Taylorovho kužela stačí len veľmi tenká vrstva polymérneho materiálu na povrchu sa vytvorí niekol'ko Taylorových kužeľov naraz
- rotujúca valcovitá elektróda je umiestnená vo vaničke s roztokom





Faktory ovplyvňujúce tvorbu polymérnych vlákien

- Elektromechanické
 - el. napätie
 - vzdialenosť medzi elektródami
 - tvar a pohyb kolektora
- Chemické
 - druh rozpúšťadla
 - druh, koncentrácia polymeru,
- Reologické
 - viskozita
 - koncentrácia
 - povrchové napätie
- Externé
 - teplota vlhkosť prostredia, vákuum,




- pre formovanie vlákien → vyššia viskozita roztoku
- nízke hodnoty → tvorba nabitých kvapôčok = tzv. perličkový efekt

v extrémnych prípadoch:
**elektrostatické rozprašovanie
(electrospraying)**





Morfológia povrchu polymérnych vlákien

- **hladký povrch**
- **porézny povrch**
- fázová separácia počas tvrdnutia vlákien
- veľmi rýchle odparovanie rozpúšťadla a kondenzácia vlhkosti na povrchu vlákien → tvorba nanopórov
- rast vlhkosti okolia → väčšie póry vo vláknach




*najmä o polymérov
s nízkou Mw*




Zložené vlákna


- biologické odvetvia, tkanivové inžinierstvo
- **zmesné nanovlákna**
- vlákna s prímesami (Ag...)
- k zvláknaniu nezválniteľného polyméru sa použije polymér dobre zvlákniteľný (PVA)
- **dvojkomponentné jadro (core-shell)**
- jadro má iné zloženie ako vonkajší plášť





- **duté nanovlákna**
- katalýza, uskladňovanie plynov
- z core-shell vlákna odstraníme jadro rozpustením alebo vymytím
- nemiešateľné roztoky, počas formovania vlákna sa vnútorné „vlákno“ odparí



Aplikácie




Uhlíkové nanovlákna



- výhradne z C atómov
- špecifické vlastnosti
- vysoké hodnoty E-modulu
- pevnosť až 10 Mpa
- nízke opotrebenie
- rozmerová stálosť
- krehkosť
- záporný koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti

Duté uhlíkové vlákna (*carbon nanotubes, CNT*)

- o 40% ľahšie
- priemer ~ 15-20 µm
- superelasticita – predĺženie o 300%



Biomedicínske aplikácie

- takmer všetky tkanivá v ľudskom organizme sú v nanovlákennej štruktúre
- nanovlákenné materiály = podložky pre rast tkanív
- Protetika, tkanivové inžinierstvo

Nervy


Kosti

Chrupavky

Kože



Krevní cévy

- požiadavky na materiál
- biokompatibilita
- biodegradabilita
- biosorbovateľnosť




Najmä prírodné polyméry: kolagén, želatína, fibrinogén, hodváb, kys. hyaluronová

Využitie nanovlákien pri filtrácii



- veľmi jemné vlákkenné štruktúry priepustné pre kyslík, dusík, zachycujú vírusy, baktérie, cigaretový dym...
- znižovanie priemeru vlákien zvyšuje ich účinnosť ale súčasne sa zhoršuje ich priepustnosť
- klasické respirátory
- hrubá vlákkenná vrstva
- veľmi nepohodlné pri dlhodobom nosení
- nanovlákkenný materiál pre masky
- tenká nanovlákkenná vrstva 2% materiálu + 98% vzduchu
- čiastočky pod $0,5\mu\text{m}$
- veľký povrch + vysoká povrchová príťažливosť



Elektrické a optické aplikácie

- **nanovlákna + kvapalné kryštály optické clony**
 - možno ich v elektrickom poli prepínať
 - priesvitnosť
- **porézne nanovlákenné membrány ako elektródy**
 - výkonnejšie batérie
 - veľký povrch = veľké množstvo elektrochemických reakcii v batérii

