

KOVY



Technologie zpracování
a povrchové úpravy
Ing. Alena Selucká

Technologie zpracování kovů


- Tváření (kování, tepání, tažení drátu, válcování, ohýbání, ražení, lisování, kovotlačení)
- Odlévání kovů do formy (slévárenství)
- Tepelné zpracování (žíhání, kalení, popouštění)
- Obrábění (soustružení, frézování, vrtání, pilování, ...)
- Spojování kovů (pájení, svařování, rozebíratelné spoje)
- Povrchové úpravy (pasivace, nátěry, pokovení, výzdobné techniky)

Tváření kovů

- Kování, tepání, ohýbání, tažení – nejstarší techniky zpracování kovů (pravěk, starověk)
- Válcování plechu – první válcovačky pro měkké kovy zhruba od 16. století, válcování oceli od 18. – 19. stol., průmyslová revoluce




Nákres válcovačky od
Leonarda da Vinci, kolem
1500.




Tváření kovů

- Tažení drátu – prodlužování drátu přes průvlak



Hausbuch bratří Mendelů, 1425,
Nürnberger Stadtbibliothek



Tepání/cizelování/reposé (toreutika)



Mísa, Augsburg, 17. století, Moravská galerie



Pohár s víkem. 1861. ze sbírky UPM



štítová spona, mladší doba bronzová, lokalita Ivančice 4, ze sbírky MZM

Tepání/cizelování/reposué





Kovová deska „slunce“ z chrámových dveří baziliky Nanebevzetí Panny Marie z Mendlova nám. v Brně,

Pavel Fexa: Replika zhotovená technikou repoussé v měděném plechu



Cizelérské nářadí



Postup zhotovení sady čakanů a cizelérských kladívek – konzervátorské dílny TMB



Ražení



Plavecké Podhradie-Pohanská. Detail bronzovej patrice a matice, pozdní doba bronzová



Ražené zlacené moty – relikviár sv. Maura, 13. stol.



Berlínský zlatý klobouk, mladší doba bronzová, slitina Au-Ag



Lisovaná brož, cameo, 20. stol.

Ražení




Pražský groš Václava II., po roce 1300, ze sbírky MZM



J. Jelínek: replika pražského groše, TMB





Štancnování: ražené motivy z Relikviáře sv. Maura



Štancnování – ražení přes olověný plát


Odlévání kovů



Odlévání kovů do forem:

- metoda vytaviteľného modelu (metoda ztraceného vosku) do hlinených forem již od 4 000 tis. pr. n. l.
- trvalé kamenné formy (kadluby)

Odlévání/lití



M. Mrázek, M. Kroužil: odlévání na vytavitevní model: Lukoprenový otisk /voskový model/keramický forma/ bronzový odlitek

Odlévání/lití



Odlévání na ztracený vosk v praku – A. Šumbera:
restaurování Relikviáře sv. Maura; <https://www.zlate-remeslo.cz/index.php/rekonstrukce-sub/ostatni/2-uncategorised/34-ztraceny-vosk>


Odlévání a cizelování
mosazné opaskové spony
- M. Mrázek, M. Kroužil a
P. Fexa TMB



Odlévání a cizelování repliky
VM sokolníka - TMB



Znaky litého povrchu



Srovnání raženého (vlevo) a litého (vpravo) povrchu – replika tlustého pražského groše (replika – J. Jelínek)

Ražený povrch (nahoře), litý (dole) – porézní povrch, neostrost kontur

Tepelné zpracování


- Ohřev na určitou teplotu a řízené ochlazování (na vzduchu, do vody, oleje popř. jiných médií) – změna mechanických vlastností
 - Žíhání (slitiny Fe, Cu, Al, Ag, ...)
 - Kalení (slitiny Fe)
 - Vytvrzování (Al, Ni, ...)
 - Popouštění (slitiny Fe)
 - zušlechtování (kalení + popouštění), slitiny Fe
- Změna chemického složení:
 - Cementování (slitiny Fe)
 - Nitridování (slitiny Fe)

Spojování kovů

- **Spojování:**

- Rozebíratelné (spoje šroubové, kolíkové, čepové, klínové, ...):

- První šroubové závity jsou dokladované v antice
 - Kovový šroub – renesance (ručně vyřezávaný závit)
 - Whitworthův závit – přechod od řemeslné výroby k průmyslové, první standardizace závitů . 1841 Anglie (označ. W, vrcholový úhel 55 °C)
 - Metrický závit – u nás nejběžnější od 2. pol. 19. stol., označ. M, má profil rovnoramenného trojúhelníku a jeho vrcholový úhel $\alpha = 60^\circ$



<http://zriceniny.cz/historie-starovekych-stredovekych-a-rane-novovekych-sroubu/>

Spojování kovů

- Nerozebíratelné (nýtování, svařování, pájení, lepení,...)
- Pájení:
 - měkké – do 460°C (cínové pájky)
 - tvrdé – nad 460°C (měděné, mosazné, stříbrné pájky)




Pohřební zlatá maska, Egypt –
látko, 1300 B. C.



Spojování kovů

- Svařování:
 - tlakové (kovářské, ...) – starověk



- tavné - od poč. 19. stol. (plamenem – kyslíko-acetylen, obloukem $T = \text{asi } 3\,100^\circ\text{C}$, v inertním plynu, laserem, ...)



Lepení

- Spojování kusů z menší tloušťkou
- Nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu
 - Přírodní lepidla (gumy, pryskyřice, živočišná lepidla, vaječný bílek, kasein apod.) – pravěk, starověk
 - Syntetická lepidla (od průmyslové revoluce):
 - Nitrocelulózová
 - Epoxidová lepidla (dvoj složková lepidla)
 - Polyurethanová
 - Kyanoakrylátová sekundová lepidla
 - methylmethakrylátová

Povrchové úpravy

- Za účelem dekorativních, protikorozních a mechanických (tvrdost, odolnost proti oděru) vlastností
- Povlaky:
 - Organické (nátěrové hmoty, konzervační prostředky)
 - Anorganické nekovové (oxidické a konverzní povlaky, smalty)
 - Kovové (žárové nanášení – Zn, Al; elektrolyticky, difuzí apod.)

Povrchové úpravy

- **Organické povlaky:**

- Od cca 5. stol. př. n. l.: nejstarší přírodní pryskyřice, vosky , rostlinné oleje (lněný, ricinový), vaječný bílek, žloutek; šelak (produkt látkové výměny červce lakového)
- 14. – 17. stol.: fermež z lněného nebo konopného oleje, přírodní pryskyřice - kalafuna (z pryskyřice borovic), mastix
- 18. stol. – kopálové pryskyřice (damara)
- 1910 - formaldehydové pryskyřice (první syntetické pryskyřice),
- 1920 - nitrocelulózové laky,
- Od 1930 – chlór-kaučukové nátěry, 1931 - alkydové pryskyřice, aminoplasty a melaninové pryskyřice, polyuretany

Povrchové úpravy

– Nátěrový systém:

- základní nátěr - dříve suříkové nátěry (Pb_3O_4) – již od cca 12. stol., až do 80. let 20. stol. později chromanový aniont (toxické!), dnes – fosforečnan zinečnatý
- podkladová vrstva (mezivrstva)
- vrchní nátěr

Řez vrstvou malby na železném plechu:
kov-suřík-zinková běloba-titanová běloba



Konzervační prostředky

- **Včelí vosk:** surový, žlutý – 62– 65°C; bělený – 60 – 70°C (zvyšuje se tvrdost vosku), je hydrofobní, bariérový účinek, krátkodobý účinek v exteriéru cca 1 rok.
- **Mikrokrystalické vosky:** směsi uhlovodíků, teplota tání 60-93°C, životnost do 1 roku, horší rekonzervace.
- **Akrylátové polymery a kopolymery** – např. Paraloid, Veropal
- Konzervační oleje, vosky, roztoky, vazeliny


Anorganické nekovové a konverzní povlaky

- Konverzní povlaky - fosfátování, chromátování
- Oxidické povlaky – alkalické černění (brunýrování - NaOH + NaNO₃), anodická oxidace (eloxování hliníku)
- Patinování
- Smalty

Výzdobné techniky kovů

- cizelování, tepání (výrobní techniky)
- rytí
- inkrustace, taušírování /taužie - vykládání kovů
(Pozn. marketérie – vykládání dřeva želvovinou, mosazí, cínem, slonovinou, mědí .../ intarzie vykládání dřevem)
- niello
- lept
- filigrán
- smaltování - emailování
- damaskování
- pokovování (zlacení, stříbření, cínování)
- patinování

Tepání, cizelování



Tepání, cizelování



Mísa, Augsburg, Moravská galerie



Staré Město-Špitálky

hrob 15

Sokolník, Velká Morava, 9.
stol., Moravské zemské
muzeum

Rytí



Rytá a cizelovaná výzdoba

Rytina Krista, drobný závesný relikviář –
monile (pokladnice Metropolitní kapituly
chrámu sv. Víta



rydla



Rytí



Ryté pečetítko, Moravská galerie



Italská dýka, r. 1500, rytá výzdoba

Foto: G. Weland: Meče, dýky, tesáky - průvodce sběratele, 1997

Rytí




Irán, Blízký východ,
19. stol., NM, tepaný, litý, rytý,
vykládaný




Západočeské muzeum v Plzni, 19. stol., Irán,
kovaný, zlacený a stříbřený

Inkrustace


Tauzie



Plátování



Inkrustace



Niello



Tavně-inkrustační proces – směs sulfidů kovů (Ag, Cu, Pb) se nanesou na připravený kovový povrch a plamenem se nataví .

Zlato – niello“: Kapesní hodinky,
Švýcarsko, 1902, UPM Praha

Niello



Nádoba na vodu , 1120/30, zlacený
bronz, niello, plátováno stříbrem
(damascened silver),
Kunsthistorisches Museum Wien


Lept



Perská přilba Kulah-chud, 18. stol.. Lept.
Tauzie, plátování zlatem



Lept



Filigrán



Irán, Blízký východ,
19. stol., NM, tepaný, litý, rytý,
vykládaný



Křestní medaile, 1917, Moravská galerie –
Výzdobné techniky kovů I.

Filigrán a granulace




Etruský šperk



Velkomoravská náušnice


Výzdobné/výrobní techniky: filigrán a granulace



Hrozníčková náušnice, UH-Sady, VM – 9, ze sbírky MZM




Perlovcový drát –
vytlačení perlovce pomocí
jedno/dvoubřitěho
nástroje



Hrozníčková náušnice , UH-Sady, hrob 52, ze sbírky MZM

Tordovaný drát

Smalty/emaily



Smalty/emaily

- Přihrádkový smalt (buňkový) – cloisonne („kloazoné“)
- Jamkový – champlevé (šamplévé) - neprůhledný
- Malířský – limóžský, email peint - průsvitný
- Translucidní (průsvitný) – base taille
- Okénkový, a jour (á žur) – průsvitný (vyplňuje síťku na kovu)



Smalty/emaily

Dámské hodinky, MG, email,
filigrán



<http://www.vam.ac.uk/content/videos/e/video-enamelling-a-brooch/>,
<http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/champleve-enamelling-1100-1250/>
<https://mck.technicalmuseum.cz/smalt/experiment/cloisonne.html>

Smalty/emaily



Saliera (Slánka),
Benvenuto Cellini,
Florencie 1500-1571,
zlato, smalt, slonovina,
eben , Kunsthistorisches
Museum, Wien

Smalty



Smaltované cedule


Pokovení

- Plátkové – metalizace (tenké plátky zlata cca 6 mikrometrů – 0, 000 006 m)
- Žárové zlacení (amalgám Au), tl. zlaté vrstvy cca 100 mikrometrů
- Galvanické (různé tloušťky)

Zlacení - plátkové




Zlacení - žárové



Fire Gilding



Zlacení - žárové



Alegorie jara, 1569/1578, žárově zlacený
bronz, Kunsthistorisches Museum, Vien

Výzdobné techniky



Indický meč, konec 18. stol.,
zdobený emailem

Zlacený německý čajník, r. 1690



Indický meč, ocelová rukojeť
vykládaná zlatem

Foto: G. Weland: Meče, dýky, tesáky -
průvodce sběratele, 1997
Encyklopédie starožitností, 1995

Výzdobné techniky kovů




Relikviář sv. Maura,
www.svatymaur.cz

Výzdobné techniky kovů



Tepané stříbro, cizelované – sv. Maur



Cizelérská dílna, pol. 18. stol.
(ciz. čakany a kladiva)

Výzdobné techniky kovů



Svatováclavské korunovační
klenoty - jablko

Výzdobné techniky kovů



Email – sv. Maur



niello – sv. Maur

Výzdobné techniky kovů




Relikviář sv. Maura – ražené měděné ozdoby



Relikviář sv. Maura – emailové ozdoby


Pokovení - galvanické



Pokovení - galvanické





Galvanoplastika



Galvanoplastické kopie ze sbírky UPM



Řecko, drachma, galvanokopie – švy na hraně mince




Zadní strana galvano – krupičky kovu

Výzdobné techniky



kovaný nůž s damascenskou čepelí







Figure 1.16. Corals of the genus *Leptoria*. A, *L. (L.) tenuis*; B, *L. (L.) tenuis*; C, *L. (L.) tenuis*.