


Neodymový laser

- Nd³⁺ ion je doprovázen do YAGu neto do skla
- jedná se o 4 pladivový systém
- emisiové pladivo pro Nd ve skle jsou používány
apart pladivů Nd v YAGu
(je i jiná vlnová délka
laserového záření)
- círa se vlnovou délkou
od modré po žlutou spektr. 2.111 cm^{-1}
oblast (výbojkami)
přechod do $^4F_{3/2}$ je
resonanční (srážkování)

11.520 cm⁻¹
1.064 nm
1.064 nm
1.055 nm
1.055 nm
11.390 cm⁻¹

Nd:YAG Nd:sklo



stejně jako přechod z $^4I_{11/2}$ do sklenodného skla

- Nd lze přidat jen do koncentrace max 1.0 - 1.5% jak vši interakce mezi atomy Nd vedou k snížení doby životnosti skla $^4F_{3/2}$
- na pokojové teploty lze dosáhnout šířky čáry (Lorentzovo prav.) $\Delta\lambda = 0.45 \text{ nm}$, doba životnosti $^4F_{3/2}$ je 230 μs pro Nd v YAGu
- YAG lze pustit do průměru ~1cm a délky týče 10cm, pro rovnatnější opalické prostředí je třeba Nd doprovázen do skla, samotné doba životnosti je 300 μs a šířka čáry je Doplavorovská s $\Delta\lambda = 10-30 \text{ nm}$
- Toto rozdílení je uplatněno uspořádáním skla kolem dopvanu a následnou interakcí okolo sálouny Nd
- YAG má na rozdíl od skla velmi dobrou tepelnou odolnost, proto lze laserové pulsy opakovat i s frekvencí desítky Hz
- Nd-YAG má oproti Nd: sklo větší riziko díky vlastní čáře stejně jako lze lepe realizovat mode-locking. Nd:sklo lze rase vytrávit i jako akoustické svíje, kde se na cvo laser

Sírkojámové přiladitelné lasery na bázi ferrových látek

- lasery produkují záření ve velmi širokém spektru vlnových délek
 - je ade možnost laser přiladitelný nebo pouze sírkojámový mode-locking a výkonem tak velmi krátke pulsy
- rozšíření plodin zejména vlivem
 - interakce dopantů s vibracemi krystalu do kterého je dopovaný kovoviny jak o vibracích přechodech, byť jsou pak obdobně jako vibrace v spektru dovolené molekuly velmi široké
- šířka pásmu laserového je u tétoho laseru mnohem větší než u laserů barvivových, typicky $10^{11}-10^{14} \text{ Hz}$ (jednotky, desítky ..) a stohy nm)

Alexandritový laser

- Cr³⁺ doprovázen v alexandritu (BeAl_2O_4) - polodrahokam, který má vysokou povrchovou reaktivitu vodivost a stabilitu a delší životnost
- byl vyvinut jako ultrafialová varianta rubínového laseru
- lze se opalitky 410 - 590 nm
- sráží na 700 - 800 nm

Ti: safrový laser

- Ti doprovázen safix (Al_2O_3)
- lze se 400 - 600 nm (klarivé ke laserem neto)
- sráží 660 - 1180 nm druhou harmonikou Nd:YAGu)
- horní plodina má délku životnosti 3 μs

