

Číselník vzorků dřev ÚNDDT

- J** - jehličnany
LKP - listnaté dřeviny s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva
LRP - listnaté dřeviny s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva
LPKP - listnaté dřeviny s polokruhovitě pórovitou stavbou dřeva

č.	sk.	zkratka	název	latinský název	ρ_0 [kg·m ⁻³]
1	J	SM	smrk	<i>Picea</i>	430
2	J	JD	jedle	<i>Abies</i>	410
3	J	MD (SMC)	modřín	<i>Larix</i>	550
4	J	BO	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	490
7	J	VJ	borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i>	370
9	J	jalovec	jalovec	<i>Juniperus</i>	520
10	J	tis	tis	<i>Taxus</i>	640
41	J	DG	douglaska	<i>Pseudotsuga</i>	470
15	LKP	DB	dub	<i>Quercus</i>	650
17	LKP	kaštanovník	kaštanovník	<i>Castanea</i>	560
23	LKP	JM (BT)	jilm	<i>Ulmus</i>	640
30	LKP	AK (AG)	akát	<i>Robinia</i>	740
38	LKP	JS	jasan	<i>Fraxinus</i>	650
34	LKP	PJ	pajasan	<i>Ailanthus</i>	600
22	LKP	morušovník	morušovník	<i>Morus</i>	600
33	LPKP	OR	ořešák	<i>Juglans</i>	640
29	LPKP	TR (CR)	třešeň	<i>Cerasus</i>	550
28	LPKP	SV	švestka	<i>Prunus</i>	720
26 (LPKP)		JB	jabloň	<i>Malus</i>	640
31 (LPKP)		JR	jeřáb	<i>Sorbus</i>	730
21	LRP	PL	platan	<i>Platanus</i>	580
18	LRP	BK	buk	<i>Fagus</i>	680
13	LRP	HB	habr	<i>Carpinus</i>	790
12	LRP	OL (JL)	olše	<i>Alnus</i>	510
35	LRP	JV	javor	<i>Acer</i>	590
36	LRP	JV	javor	<i>Acer</i>	
37	LRP	JV	javor	<i>Acer</i>	
11	LRP	BR	bříza	<i>Betula</i>	610
40	LRP	LP	lípa	<i>Tilia</i>	490
20	LRP	TP	topol	<i>Populus</i>	410
19	LRP	VR	vrba	<i>Salix</i>	330
25	LRP	HR	hrušeň	<i>Pyrus</i>	700
39	LRP	KS (GS)	jírovec	<i>Aesculus</i>	510

v závorce je slovenský ekvivalent