

KŮŽE, USEŇ, PERGAMEN

KŮŽE

- **Kůže** – pokrývka těla obratlovců; výchozí surovina pro výrobu
- Čerstvě stažená kůže – velmi nestabilní surovina
- Přeměna surové kůže na useň, pergamen či kožešinu = zvýšení hydrotermální stability; odolnosti vůči mikrobiálnímu napadení.

SLOŽENÍ KŮŽE

- Voda 65 %,
- Bílkoviny 30–35 %,
- Tuky 2–30 %
- Pigmenty, minerální soli pod 1 %
- Procentuální obsah jednotlivých složek se liší dle druhu zvířete.

- **Kolagen** – až 90 % veškeré bílkoviny


https://www.youtube.com/watch?v=H3oAFvYsuq8&ab_channel=harpan

- **Elastin**

<https://www.youtube.com/watch?v=C3SZ6aMQwN4>

- **Keratin**

- **Nevláknité bílkoviny**




VZNIK BÍLKOVIN


- Základní stavební jednotka bílkovin – **aminokyselina (AMK)**

https://www.youtube.com/watch?v=J6R8zDAI_vw&ab_channel=ProfessorDaveExplains


- Bílkoviny tvořeny 21 AMK



- AMK se vážou do různě dlouhých řetězců – **kondenzace** za odštěpení H_2O a **vzniku peptidické vazby CONH**



- Řetězec lze také štěpit na kratší řetězce až jednotlivé AMK - **hydrolýza**




- Na polypeptidovou kostru jsou navázány postranní řetězce – určují vlastnosti bílkovin

https://www.youtube.com/watch?v=EweuU2fEgjw&list=PLybg94GvOJ9Fazvaf8unWI9J2soXCAvy4&index=4&t=13s&ab_channel=ProfessorDaveExplains

OD AMINOKYSELINY K VLÁKNU

PRIMÁRNÍ STRUKTURA



- pořadí AMK v řetězci
- Obecné složení tripeptidu –Gly–X–Y–
- Gly – 30 %, X = Pro (cca 15 %), Y = Hyp (10 %)
- Podmiňuje vznik levotočivé šroubovice



Glycin (Gly) Prolin (Pro) Hydroxyprolin (Hyp)


SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA

- Prostorové uspořádání primárního řetězce přes H-můstky
- α -helix – levotočivá šroubovice
- (β skládaný list)




TERCIÁRNÍ STRUKTURA


- 3 prostorově uspořádané řetězce
- Řetězce se stáčí kolem sebe – vodíkové můstky, iontové vazby, disulfidické můstky, van der Waalsovy síly
- Vzniká pravotočivá trojšroubovice – **triple-helix**
- U kolagenu jako tzv. **tropokolagen** – základní stavební jednotka schopná agregace na fibrily





KVARTERNÍ STRUKTURA

- Z 5 triple-helixů vzniká mikrofibrila, která dál agreguje na fibrily
- Fibrily se stáčí do spirály za vzniku elementárního vlákna ($5 \mu\text{m}$)
- Z 10-300 elementárních vláken vzniká svazek – **kolagenní vlákno**
- Stárnutím kolagenu roste jeho nerozpustnost






HISTOLOGIE A TOPOGRAFIE



A – Pokožka; a) stratum corneum; b) stratum granulosum; c) stratum spinosum; d) stratum basale;
B – Papilární vrstva škáry; C – Retikulární vrstva škáry;

D – Vazivo podkožní; E – Žláza potní; F – Žláza mazová; G – Chlup; H – Erector pili (zvedač vlasový); I – Papila; J – Krevní céva; K – Tukové buňky



PAPILÁRNÍ VRSTVA

- Jemné pletivo
- Lícová strana

RETIKULÁRNÍ VRSTVA


- Silnější vlákna, splet je pevnější

Poměr papilární :
retikulární vrstvě závisí na
druhu zvířete, např.:
hověziny 1:4, koziny 1:1

Struktura kůže není ve
všech částech stejná –
závisí na propletenosti a
hustotě vláken – určuje
tažnost a pevnost

KŮŽE vs USEŇ vs PERGAMEN


Stručné schéma technologie výroby usní



Výroba usně


ČINĚNÍ

- Konverze kůže na stabilnější materiál
- Podmíněno reakcí bílkovin s činicími látkami, tzv. činění
- Na funkční skupiny kolagenu se vážou tzv. činiva, která způsobí zesíťování struktury kolagenu
- Konverze způsobuje
 - zvýšení odolnosti vůči mikroorganismům,
 - zvýšení hydrotermální stálosti,
 - zvýšení chemické stability a
 - dosažení lepších mechanických vlastností po usušení (měkkost, ohebnost, pevnost).
- Tyto vlastnosti jsou ovlivněny druhem činiva




Třísločinění

- třísliva získávaná z plodů, listů, kůry rostlin – kaštan, dub, smrk, mimosa, sumach
- Z nejstarších způsobů
- $T_s - 70\text{-}90^\circ\text{C}$
- Hydrolyzovatelné a kondenzované třísloviny



Chromočinění

- cca od 70. let 19. stol., dnes přes 90 % celkové výroby
- Coli Cr³⁺ ve formě bazické soli, např. Cr₂(SO₄)₃
- Takto činěná useň je velmi elastická a odolná vůči kyselému rozkladu
- $T_s - > 95^\circ\text{C}$



Činění hlinitými solemi, např. KAl(SO₄)₂ – **jirchářství**
– bílé usně

Aldehydické činění – např. kouřem, formaldehydem

Tukočinění – z nejstarších způsobů, v nadbytku tuku
– **zámiš**

Kombinované činění

Výroba pergamenu

- **Loužení**

- Vápenná voda – rozrušení keratinu a epidermis

a Liming



b Fleshing




c Deliming



- **Odchlupení**

d Stretching



e Scraping



f Pouncing



[DOI:10.1080/20548923.2020.1868132](https://doi.org/10.1080/20548923.2020.1868132)

- **Sušení**


https://www.youtube.com/watch?v=XqYZwEdnfYI&ab_channel=BritishPath%C3%A9

SLOVNÍČEK

- **KŮŽE** – pokrývky těl obratlovců, surová
- **HOLINA** – kůže zbavená chlupů
- **USEŇ** – vyčiněná kůže
 - Jircha – bílá useň činěná $KAl(SO_4)_2$
 - Zámiš – useň činěná tukem
 - Reptilie – useň z plazů
- **KOŽEŠINA** – vyčiněná useň se srstí
- **PERGAMEN** – nevyčiněná, pouze loužená, odchlupená kůže, vypnutá na rám
- **KRUPON** – nejkvalitnější středová část usně
- Hověziny, teletiny, skopovice, koziny, vepřovice, jelenice, králičiny, ...

HISTORIE

- Mladší paleolit (40 – 10 000 př. n. l.) – kamenné nástroje, jehly, šídla, jeskynní malby
- **Nejstarší a nejprimitivnější techniky** – činění kouřem a tukem
- Chammurapiho zákoník (1 800 př.n.l.) – **nejstarší písemná zmínka** o koželužství
- **Nejstarší přímé důkazy** – Schnidejochské Alpy – fragmenty oděvů a obuvi datované ^{14}C přibližně 4 200 př.n.l
- **Nejznámější** nález – Öetzi (cca 3 300 př.n.l) – kožešinové oděvy, zbytky obuvi
- **Nejstarší pergameny** – fragmenty z oblasti Hebron (cca 800 př.n.l), svitky od Mrtvého moře, cca 200 př.n.l



VYUŽITÍ

- oděvy,
- obuv,
- obydlí,
- nádoby,
- zavazadla,
- knižní vazby,
- válečná a lovecká výstroj,
- sedla,
- řemeny,
- psací podložky,
- církevní a liturgické předměty
- umělecké předměty




DEGRADACE

Bílkovinná část i doplňkové či přidané složky, např. činiva, barviva, tuky,...


HYDROLÝZA

- Štěpení řetězce na kratší segmenty, snížení M_r a pokles pevnosti polymeru
- Lze až na úroveň jednotlivých AMK
- Ztráta integrity a rozrušení kolagenu až na želatinový koloidní roztok
- Ovlivňuje mechanické vlastnosti a T_s
- Relativně pomalý proces, urychlujeme ji zvýšená teplota, zvýšená vlhkost, zásadité i kyselé prostředí (*in situ* vznik H_2SO_4 z SO_2)
- Kondenzované třísloviny vážou 2× více SO_2 než hydrolyzovatelné třísloviny
- **Kyselá hydrolýza**
 - Nejčastější
 - Silné kyseliny způsobují tzv. „red rot“ poškození
 - Nízké pH 3,5 >





OXIDACE

- Následkem účinku O₂, světla, tepla, radikálů s vysokou volnou energií
 - Zkracování řetězce a poklesu M_r
 - Mění se prostorové uspořádání α-helixu – klesá krystalinita a makromolekula kolagenu je snáze chemicky napadnutelná
 - Výsledkem je AMK s kyselým řetězcem posunujícím pl do kyselé oblasti
 - Ztráta pružnosti, pevnosti, křehnutí, snižování pH, barevná změna, snížení T_s
 - Snáze jí podléhají třísločiněné usně (obsahují chromofory)
 - **Fotooxidace**
 - Dlouhodobým UV zářením se štěpí řetězec
 - VIS – převedena na tepelnou energii, negativní vliv na barevnost než na samotný řetězec



DENATURACE

- Ztráta provázanosti vlivem chemických i teplotních činitelů
- Dvoustupňový proces
 - Zborcení původní uspořádané struktury (triple-helix) do neuspořádaného stavu
 - Následný rozpad na kolagenové štěpy
- Makroskopicky se projeví zkrácením až na $\frac{1}{4}$ původní délky
- Poslední fází je vznik želatiny
- Způsobuje ji zvýšená teplota a vlhkost
- Síťováním struktury kolagenu (činění, stáří zvířete) narůstá stabilita a narůstá i T_s respektive T_d




BIODEGRADACE

- Poškození mikroorganismy, hmyzem, hlodavci
- Plísně a bakterie
 - Na povrchu i ve vnitřních vrstvách
 - Vznik nevhledných skvrn, produkce enzymů hydrolyzujících bílkovinou část, ztráta mechanických vlastností
 - Ovlivněno RV (70 a víc %), teplotou (nad 20 °C), O₂, hodnotou pH (plísně neutrální až kyselé, bakterie neutrální až zásadité)

DEGRADACE V PŮDNÍM PROSTŘEDÍ



- Vyplavování rozpustných složek (krátké řetězce proteinů, sacharidy, ve vodě rozpustná činiva, některé pigmenty)
- Obohacení látkami z okolí (organické sloučeniny z rostlin, anorganické složky okolní půdy (anorganické soli))



PRŮZKUM

Materiálový



- Určení druhu zvířete
 - binokulární lupa, stereomikroskop
 - DNA analýza, MALDI
- Určení způsobu činění
 - Spalovací zkoušky – barva popela
 - Teplota smrštění T_s
 - Kapkovací zkoušky
 - FTIR
- Biologické napadení
 - Většinou není nezbytné určení konkrétních druhů, výjma hrobové případně archeologické materiály
- Analýza dekorativních úprav
 - Zlacení, pigmenty, pojiva – SEM/EDX, FTIR, XRF



Určení stupně degradace

- nezbytný krok, na základě stupně poškození jsou následně vybírány postupy a materiály

- Stanovení pH – při $\text{pH} < 3$ nesmí přijít useň do kontaktu s vodou
 - Dotykovou elektrodou, z výluhu
- Stanovení vlhkosti usně
- Soudržnost vláken – rozdělení dle délky a vzhledu vláken do 5 kategorií
- Stanovení teploty smrštění T_s – pokud je $T_s < 45^\circ\text{C}$ nesmí přijít useň do kontaktu s vodou a je potřeba dbát zvýšené opatrnosti na hodnoty RV a T
 - Bodotávek (mikroskop s elektricky vyhřívaným stolkem)
 - DSC
- Typ degradace
 - FTIR
 - Denaturace – z $\Delta\tilde{v} = (A_I - A_{II})$
 - Hydrolýza – z A_I/A_{II}
 - Oxidace – přítomnost $1740\text{--}1720 \text{ cm}^{-1}$
 - SEM



KONZERVACE

DESINFEKCE

- Parami – nejčastěji v parách 80-95% n-butylalkoholu
- Roztoky biocidů – Ajatin, Septonex, Preventol O extra
- Nepoužívat thymol – tmavnutí
- Desinfekční přípravky mohou být součástí tukovacích směsí
- Nepoužívat vymrazování!

ČIŠTĚNÍ

- Mechanicky (suché) – oprášení na sucho kartáčkem, vakuovým štětcem, vysavač
- Chemicky (mokré) – rozpustnost povrchové úpravy
 - Alvolová pěna – 1% napěněný roztok anionaktivního tenzidu – pouze usně s mírným stupněm degradace – používat pouze pěny, ne samotný roztok !!
 - Isopropylalkohol – 80-90% vodný roztok, silně degradované usně ($\text{pH} < 3,5$ a $T_s < 5^\circ\text{C}$)
- Useň by během čištění neměla být příliš promáčena vodou – může dojít ke ztvrdnutí
- Rizikové je čištění jak silně degradovaných usní tak např. zámišových usní
- Bělení – ne!

TUKOVÁNÍ

- Následuje ihned po čištění kdy je useň ještě mírně zavlhlá
- Tukovací směs se vybírá dle míry vysušení předmětu, nejčastější jsou
 - VÚK – vhodná pro usně s uzavřenějším (celistvějším) lícem – lépe penetruje
 - Britská tukovací směs – vhodná pro usně s narušenějším povrchem
 - Corex TU a Corex BT – viz BTS
 - Směs pro bílé vazební usně a pergameny – nezpůsobuje barevnou změnu (žloutnutí)
- Nanášení štětcem
- Vhodné je nanášet směs v menším množství postupně ve více vrstvách
- Přebytek tukovací směsi se následně odstraní přeleštěním např. flanelovým hadříkem

LEPENÍ

- Vyzina – rybí klih – velmi tvrdý spoj, komplikovanější rozpouštění i odstranění
- Methylceluloza – 3% vodný roztok Tylose MH6000 – rozpustná ve vodě, reversibilní, pružný spoj

OPRAVY

- Odstranění starých oprav
- Zcelení trhlin, prasklin, prořezaných míst - podlepením
 - Ztenčenou (zbroušenou) usní nebo pergamenem
 - Japonským papírem
 - Pergamenové lepidlo – „dolévání“ pergamenu

Doplňování se obecně příliš neprovádí ani nedoporučuje – ačkoli je použit stejný materiál, může se tento chovat jinak než zbytek předmětu (hygroskopickita, pnutí,...)

<http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/autumn-2014-issue-62/all-that-glitters-conservation-of-a-gilt-leather-chasuble/>

KONZERVACE ARCHEOLOGICKÉ USNĚ

DESINFKEKCE

Viz výše

REHYDRATACE

- V případě, že došlo k vysušení materiálu
- (může se týkat i historických usní a pergamenů dlouhodobě vystavených prostředí s velmi nízkou RV)
- Slouží k narovnání a rozbalení materiálu
- Založeno na hygroskopicitě kolagenních materiálů – voda (ve formě RV) je sorbováno a plní funkci změkčovadla
- Nejčastější a nejjednodušší je rehydratace v prostředí o vysoké RV – ve vzduchotěsně uzavíratelné nádobě (např. exsikátor)
 - Pouze vodné prostředí – růst plísní
 - místo vody lze použít 80% roztok n-butylalkoholu (zároveň desinfikuje)
 - časově náročné – až 2 měsíce

ČIŠTĚNÍ

- Archeologické usně by měly být vždy ve vlhkém stavu, čistí se tedy většinou mokrou cestou, viz výše
- Mineralizáty – není příliš vhodné je odstraňovat – narušení struktury usně
- Usně z mořského prostředí je nezbytné desalinovat

ZAKRESLENÍ

- Ke kontrole vstupního a výstupního stavu

KONZERVOVÁNÍ

- Vysušením na vzduchu bez konzervačních přípravků dojde ke ztvrdnutí a případně i deformaci
- Založeno na vytěšňování vody
 - Dehydratace v postupně se zvyšující koncentraci EtOH s následným prosycením ve 30% ethanolickém roztoku glycerolu (nebo PEGu)
 - Dehydratace ve směsi glycerol:EtOH
 - Konzervace v PEG 400 – nelze v přítomnosti železných součástí
 - Samotné natukování – není dostatečně

TVAROVÁNÍ

- Tvarování ještě vlhkého předmětu na kopyto

PREVENTIVNÍ KONZERVACE

- RH 45-55 %
 - RH > 65 % - mikrobiální napadení; RH < 40% - přesušení, snížení mechanické odolnosti, křehnutí, smrštění
- Teplota do 18 °C
 - T > 25 °C – urychlení chemické degradace (v kombinaci s vysokou RH i mikrobiální napadení); mráz – popraskání kolagenních vláken – zhoršení mechanické odolnosti
- Osvětlení – barevné do 50 lx, nebarevné do 200 lx, deponované bez osvětlení
 - UV-VIS – degradace, křehnutí, blednutí
- Zamezit prudkým výkyvům T a RH
- Zamezit přístupu prachu – ulpívání na povrchu, urychlení chemické degradace, možný zdroj mikroorganismů
- Pracovat v rukavicích
- Uložení pergamenů – v horizontální poloze
- Pravidelná kontrola stavu

Úkol 3

Kyselá hydrolýza

- Co to je
- Co ji způsobuje
- Jak to funguje
- Jak se to pozná
- Jaký má následek