

Audio test:



Termická analýza






Teplotně modulovaná DSC (tmDSC)

Přednášející: Jiří Sopoušek


Modulated temperature

Temperature Modulated DSC (TM- DSC)



Teplotně modulovaná DSC

$$T(t) = T_0 + HR \cdot t + A \cdot \sin(\omega t) \rightarrow dT/dt = HR + A \omega \cos(\omega t)$$



Stejná instrumentace
jako pro DSC

Není ovlivněno
driftem baseline


Měřit lze i při
 $T_0 = \text{konst.}$

Lze rozlišit
reverzibilní a
nereverzibilní děje.

Figure 1. Modulated heating rate with a period of 60 s and amplitudes of 0.1, 0.3 and 0.5 K (underlying heating rate: 2 K/min).

Normální DSC

the sum of all heat flows occurring at any point in temperature or time. An example of such a DSC experiment is shown in Figure 1 for a sample of Polyethylene Terephthalate (PET) that had been quench-cooled from a temperature above its melting point.



Modulovaný signál

Figure 2

Sample: Quenched PET
Size: 10.1000 mg
Method: MDSC.424/40@4
Comment: MDSC.424/40@4 (Heat Only)

DSC





Figure 3

Sample: Quenched PET
Size: 10.1000 mg
Method: MDSC.424/40@4
Comment: MDSC.424/40@4 (Heat Only)


DSC



Sample: Quenched PET
Size: 10.1000 mg
Method: MDSC.424/40@4
Comment: MDSC.424/40@4 (Heat Only)

DSC

Figure 4



Applying simultaneous heating rates (linear and modulated) provides further information on sample heat capacity or structure. The equation that describes the heat flow signal from a DSC or MDSC[®] experiment shows the benefit of this technique.

$$\frac{dH}{dt} = C_p \frac{dT}{dt} + f(T, t)$$

Where:

$\frac{dH}{dt}$ is the Total Heat Flow due to the underlying or linear heating rate. It is equivalent to standard DSC at the same average heating rate

C_p is the Heat Capacity Component of the Total heat flow and is calculated from just the heat flow that responds to the modulated heating rate

$\frac{dT}{dt}$ is the measured heating rate, which has both a linear and sinusoidal (modulated) component


$f(T, t)$ is the Kinetic Component of the Total heat flow and is calculated from the difference between the Total signal and Heat Capacity Component.

$C_p \frac{dT}{dt}$ is the Reversing Heat Flow Component of the Total Heat Flow


Sample: Quenched PET
Size: 10.1000 mg
Method: MDSC 424/40@4
Comment: MDSC 424/40@4 (Heat Only)

DSC


Figure 5



Nezpracovaný signál tmDSC



TM-DSC measurement of a glass sample, carried out with an STA 449 F1 Jupiter® system in synthetic air at a heating rate of 3 K/min, for a period of 60 s and with an amplitude of 0.5 K



Temperature Modulated DSC | Thermal Analysis | Hitachi High-Tech (hitachi-hightech.com)

Zpracování tmDSC signálu pro quasi isothermní tmDSC

$\bar{\dot{Q}}$ průměrná hodnota signálu během periody (odpovídá celkovému signálu klasické DSC)

$$\begin{cases} T_s = \beta t + \text{Re}[\tilde{T}_s e^{i(\omega t + \varepsilon)}] \\ \dot{Q} = \bar{\dot{Q}} + \text{Re}[\tilde{\dot{Q}} e^{i(\omega t + \delta)}] \end{cases}$$

$$\tilde{\dot{Q}} e^{i(\omega t + \delta)} = -C_0 e^{-i\varphi} \frac{d}{dt} \tilde{T}_s e^{i(\omega t + \varepsilon)}$$

$$\Rightarrow C_0 = \frac{\tilde{\dot{Q}}}{\omega \tilde{T}_s} \quad \text{and} \quad \varphi = \varepsilon - \delta - \frac{\pi}{2}$$

$\tilde{\dot{Q}}$...amplituda
tmDSC
signálu


\tilde{T}_s ...amplituda
Ts teploty
vzorku

tmDSC určí: $C_0 e^{-i\varphi}$

Kde C_0 je modul a φ fázový úhel

C_0 je reverzibilní signál tmDSC


Separace nereverzibilního a reverzibilního signálu




Measurement curve of fig. 2 split into the reversing and the non-reversing signal. The glass transition is clearly visible in the reversing signal (green curve); the non-reversing signal (red curve) shows the relaxation as well as two crystallization effects. The blue curve is the total heat flow curve, equivalent with the curve of a conventional DSC instrument.¹²

Aplikace: Běžné DSC měření oceli

Překrývá se fázová přeměna (alfa-gama (tj. FP 1.druhu), ireverzibilní děj (např. ploch zrn) a magnetická přeměna (T_C , FP 2.druhu (tj. reverzibilní děj) při 700-800stC v závislosti na obsahu legur a uhlíku.



Separace signálu



$T_c = 762,9^\circ\text{C}$


Alfa – gama:

Onset: $755,9^\circ\text{C}$

End: $771,3^\circ\text{C}$

TM-DSC measurement on steel (heating rate: 5 K/min, period: 60 s, amplitude: 0.5 K) blue: total heat flow, red: non-reversing curve, black: reversing curve


Získávaný signál: quasi isothermická tmDSC



Ustálení
pece

Isotermické skoky s modulací

Výsledek měření C_p (quasi isothermní měření)



Specific heat determination on sapphire - comparison between experimental (colored symbols) and theoretical data (violet curve)

Diskuze

Detaily tmDSC:

<http://www.anasys.co.uk/library/dsc4.htm>

● <http://www.anasys.co.uk/library/dsc5.htm>

● <http://www.americanlaboratory.com/914-Application-Notes/18836-A-Multifrequency-Temperature-Modulated-Technique-For-DSC/>

● <http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4982>