


Trvalé výplňové materiály

Kompozitní materiály
Skloinomerní cementy

Kompozitní výplňové materiály

Kompozitní materiály

Chemicky vázaná kombinace vhodného síťovaného polymeru s anorganickým plnivem.



Složení kompozitních materiálů

■ Organická fáze - pojivo

Bowenův monomer – adukt bisfenolu A

a glycidylmetakrylátu – Bis GMA

UDMA

Další dimetakryly:

TEGMA

Složení kompozitních materiálů

■ Anorganická fáze - plnivo

- Mletý křemen
- Hlinitokřemičité sklo
- Pyrogenní dioxid křemíku
- Předpolymer

Složení kompozitních materiálů

■ Vazebná fáze

Silan

Váže plnivo a pojivo



Složení kompozitních materiálů

- Iniciační systém:

iniciátor a aktivátor iniciátoru

- Stabilizátory

- Barviva

- Absorbéry UV záření

- Antioxidant

Rozdělení kompozit podle velikosti částic plniva

- Makrofilní – konvenční
- Mikrofilní
 - homogenní
 - nehomogenní (inhomogenní)
- Hybridní
 - klasické
 - moderní – mikrohybridní
 - submikronové hybridy
 - nanohybridní materiály

Význam plniva

- Mechanická odolnost
- Polymerační kontrakce
- Optické vlastnosti
- Leštiteľnosť

Kompozitní materiály – mechanismus tuhnutí

■ Radikálová polymerace:


Aktivátor

Iniciátor

Štěpení dvojných vazeb

Vznik polymerní sítě

(aktivace, iniciace, propagace, terminace)




Světlo

Polymerace

Monomer → Polymer

Polymerní síť'



Pre -gel
G
Post -gel

Rozdělení kompozitů podle způsobu polymerace

- **Chemicky tuhnoucí hmoty**
 - dvousložkové (prášek – tekutina, pasta – pasta), tuhnou po smíchání
- **Světlem tuhnoucí hmoty – fotokompozita**
 - jednosložkové (komplých a stříkačkách), tuhnou po osvícení
- **Teplem tuhnoucí hmoty**
- **Duální hmoty (dva způsoby iniciace)**

Kompozitní materiály - vlastnosti

- Tuhnou na principu radikálové polymerace – polymerační smrštění (kontrakce), pnutí při tuhnutí.
- K zubním tkáním se váží na principu mikromechanické retence - zatékají do nerovností vzniklých naleptáním kyselinou ve sklovině a do kolagenní sítě dentinu vzniklé též naleptáním. Vazba je zprostředkovaná adhezivními systémy.
- Odlišný koeficient termální expanze (tepelné roztažnosti) ve srovnání s tvrdými tkáněmi.

Kompozitní materiály

Indikace

- Výplně v esteticky exponovaném úseku chrupu: kavity III., IV., V. třídy.
- Výplně mimo estetickou zónu: kavity I. a II. třídy malého a středního rozsahu.
- Fazety, inlaye, dostavby, dlahy, cementy.

Kompozitní materiály kontraindikace


- Malhygiena
- Nemožnost udržet suché pracovní pole
- Subgingiválně sahající kavity
- Rozsáhlé kavity I. a II. třídy

Pracovní postup

- Preparace kavity
- Úprava sklovinných okrajů
- Leptání
- Oplachování
- Sušení
- Nanesení adhezivního systému
- Rozfoukání
- Polymerace
- Aplikace kompozitu
- Polymerace

Připojení ke sklovině


Mechanické



Připojení k zubovině


Převážně mechanické

Vazební systém



Mikronetěsnost

Nanonetěsnost



Leptání

- Sklovina 30 s
- Dentin 10 s

Primer

Otvírá kolagenní síť' dentinu a brání
jejímu kolapsu.

Bond

- Prosytí kolagenní síť' dentinu a zatéká do nerovností ve sklovině, kopolymeruje s kompozitem

Skloionomerní cementy (sklopolyalkenoáty, skloionomery)

■ Složení:

Prášek: hlinitokřemičité sklo (SiO_2 , Al_2O_3 ,
 CaO , N_2O , P_2O_5 , F)

Tekutina:

polykyselina (kyselina
polyakrylova, polymaleinová)

kyselina vinná,

voda

Skloionomerní cementy (sklopolyalkenoáty, skloionomery)

■ Mechanismus tuhnutí:

Síťovatění – vzniká polyakrylát hinito
vápenatý.



Skloionomerní cementy vlastnosti

- Specifická adheze k tvrdým zubním tkáním
- Příznivý koeficient tepelné roztažnosti
- Kumulativní uvolňování fluoridových iontů
- Citlivost k obsahu vody v prostředí
- Delší doba tuhnutí

zranitelnost



Skloionomerní cementy rozdělení

- Tuhnoucí chemicky

Výplňové estetické

Výplňové zesílené – kovy,
pryskyřicí

Denzní cementy

- Tuhnoucí světlem – obsah pryskyřice s vazbou na polykyselinu!

Skloionomerní cementy použití

- Výplně
V. třída, III. Třída, výjimečně I.a II. Třída
- Podložky – sendvičové výplně
- Dostavby
- Tmelící materiál
- Výplň kořenového kanálku (kořenová výplň)

Skloionomerní cementy

- Ručně míchatelné

Mísící poměr – kapka bez bubliny!!!!

- Kapslované – aktivace kapsle. Kapsle mísicí, kapsle aplikacní.

Režim míchání!!!!

Dokonalé zacházení!!!

Skloionomerní cementy

pracovní postup

- Preparace kavity
- Ohlazení okrajů
- Vypláchnutí
- Lejké vysušení
- Aplikace kondicioneru (kyselina polyakrylová, 20 s)
- Opláchnutí
- Aplikace cementu do vlhké kavity
- Nerušené tuhnutí
- Lakování
- Povrchová úprava – opracování, znova lakování.

Skloionomerní cementy indikace

- Kavity I. třídy – preventivní výplně
- Kavity V.třídy – krčkové výplně
- Kavity III. třídy
- Kavity II. třídy – střednědobé provizorium, dočasné zuby
- Sendvičové výplně

Skloionomerní cementy kontraindikace

- Výplně IV. třídy
- Rozsáhlé, mechanicky namáhané výplně všech tříd

