

Lekcia 2

Mikroobrábanie

Príprava tenkých vrstiev

Vytváranie vrstiev (opakovanie)


- **Hrubé vrstvy:** 10-25 μm , vytvára sa z kvapalnej fázy
 - Spin coating
 - Dip coating
 - Sol-gel
 - Pokovenie: galvanické (*electroplating*) a bezprúdové (*electroless*)
 - Sietotlač (sítotisk, *screenprinting*)
- **Tenké vrstvy:** menej ako 5 μm , vytvára sa v plynnej fáze
 - CVD – *chemical vapor deposition*
 - PECVD – *plasma enhanced CVD*
 - ALD – *atomic layer deposition*
 - Naparovanie – *evaporation*
 - Epitaxia – *epitaxy*, MBE – *molecular beam epitaxy*
 - Naprašovanie - *sputtering*

Depozícia chemických pár - CVD

- Vid' F6540(Dr. Holík) a F4280 (doc. Zajíčková)

CVD označuje:

- Chemickú reakciu nanášanej prchavej látky s iným plynom, vedúcu k neprchavému depozitu
- Teplotný rozklad (pyrolýzu) pri ktorom vzniká pevná látka



(C)

CVD je jednou z najdôležitejších techník pre výrobu keramických vrstiev.

^aE, epitactic; P, polycrystalline; A, amorphous.

TABLE 28.2 Examples of Ceramic Films and Coatings Produced by CVD

Film	Substrate	Reactants	Deposition T (°C)	Crystallinity ^a
Si	Si	Either SiCl ₂ H ₂ , SiCl ₃ H, or SiCl ₄ + H ₂ SiH ₄ + H ₂	1050–1200 600–700	E P
Ge	Ge	GeCl ₄ or GeH ₄ + H ₂	600–900	E
SiC	Si	SiCl ₄ , toluene, H ₂	1100	P
AlN	Sapphire	AlCl ₃ , NH ₃ , H ₂	1000	E
In ₂ O ₃ :Sn	Glass	In-chelate, (C ₄ H ₉) ₂ Sn(OOCH ₃) ₂ , H ₂ O	500	A
ZnS	GaAs, GaP	Zn, H ₂ S, H ₂	825	E
CdS	GaAs, sapphire	Cd, H ₂ S, H ₂	690	A
Al ₂ O ₃	Si	Al(CH ₃) ₃ + O ₂	275–475	A
	Cemented carbide	AlCl ₃ , CO ₂ , H ₂	850–1100	A
SiO ₂	Si	SiH ₄ + O ₂	450	A
		SiCl ₂ H ₂ + 2N ₂ O	900	
Si ₃ N ₄	SiO ₂	SiCl ₂ H ₂ + NH ₃	~750	A
SiNH	SiO ₂	SiH ₄ + NH ₃ (plasma)	300	A
TiO ₂	Quartz	Ti(O ₂ C ₂ H ₅) ₄ + O ₂	450	A
TiC	Steel	TiCl ₄ , CH ₄ , H ₂	1000	P
TiN	Steel	TiCl ₄ , N ₂ , H ₂	1000	P
BN	Steel	BCl ₃ , NH ₃ , H ₂	1000	P
TiB ₂	Steel	TiCl ₄ , BCl ₃ , H ₂	>800	P

Termodynamika CVD

Termodynamická analýza určí, pri akej teplote a či je daná reakcia možná (neurčí však jej rýchlosť)

Príklad: TiC – karbid titaničitý, extrémne tvrdý materiál:





Od 1870+ je kľúčom k riešeniu je **voľná Gibsova energia G** , resp. jej zmena.

G je stavová funkcia vhodná pre popis dejov za podmienok konštantného tlaku, konštantnej teploty a konštantného objemu – čo je *de facto* typická chemická reakcia.

Pri chemickej reakcii sa zmena ΔG medzi produktami a reaktantami určí ako:

$$\Delta G = G_{\text{produkty}} - G_{\text{reaktanty}}$$

Gibbs ukázal, že za konštantnej teploty a tlaku je reakcia spontánna iba ak $\Delta G < 0$.



Gibbsova-Helmholtzova rovnica

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

ΔH [J] Zmena entalpie, t.j. energia uvoľnená chemickou reakciou. Ak je **záporná**, energia sa uvoľnila, reakcia bude exotermická

ΔS [J/K] Zmena entropie, $\Delta S = \Delta Q/T$, resp. cca zmena počtu mikrostavov daného makrostavu. Ak je **kladná** systém produktov je neusporiadanejší a teda pravdepodobnejší.

T – Teplota v Kelvinoch.

ΔH	ΔS	Spontánna ?	Kedy?
Záporná	Kladná	Áno	Vždy
Záporná	Záporná	Ak $ T \Delta S < \Delta H $	Nízké teploty
Kladná	Kladná	Ak $ T \Delta S > \Delta H $	Vysoké teploty
Kladná	Záporná	Nikdy	Nikdy

$$T_k = |\Delta H| / |\Delta S|$$



Pre aktérov reakcie vieme jednoducho nájsť ΔG_f , ΔH_f a S pre dané teploty (napr. <http://kinetics.nist.gov/janaf/>). Využijeme termodynamický vzťah:

$$\Delta G_r = \sum \Delta G_{\text{produkty}} - \sum \Delta G_{\text{reakenty}}$$

Pri 25°C formovanie TiC neprebieha ($\Delta G_r^{298K} = +215,6 \text{ kJ/mol}$).

Z podielu zmeny entalpie a zmeny entropie dostaneme $T_k = 1236 \text{ K} \sim 1300 \text{ K}$


Skutočne $-\Delta G_r^{1300K}$ je potom záporné.

	ΔG_f^{298K} [kJ/mol]	ΔH_f^{298K} [kJ/mol]	S^{298K} [kJ/K.mol]	ΔG_f^{1300K} [kJ/mol]
$\text{TiC}_{(\text{s})}$	-180.438	-184.096	0,024	-168.821
$4 \text{ HCl}_{(\text{g})}$	$4 * (-95.300)$	$4 * (-92.312)$	$4 * (0,187)$	$4 * (-102.644)$
$\text{TiCl}_4(\text{g})$	-726.779	-763.162	0,355	-606.321
$\text{CH}_4(\text{g})$	-50.768	-74.873	0,186	52.626
Bilancia	$\Delta G_r^0 = +215,9$	$\Delta H_r = +285,4$	$\Delta S = 0,231$	$\Delta G_r^0 = -25,7$

Postup je možné aplikovať iba ak zapísané reaktanty sú stabilné.



V prípade veľkého počtu medziproduktov sa využívajú pre určenie rovnováhy v uzavretom systéme programy na princípe **minimalizácie G** (SOLGASMIX, EKVICALC, EKVIBASE...)

Pyrolyza CH₄



Rovnovážny stav

Z veľkosti ΔG_r , je možné určiť aj podiel jednotlivých reaktantov pri ustálení rovnováhy v uzavretom systéme (kedže reakcie zo štatistickej povahy veci musia prebiehať obidvoma smermi).



Rovnovážna konštanta: $K = [C]^c \times [D]^d / ([A]^a \times [B]^b)$ []-rel. koncentrácia

Pre CVD: $K = 1^c \times (p_d/p_o)^d / (p_a/p_o)^a \times (p_a/p_o)^b$

V rovnováhe pre K platí : $\Delta G_r = -R T \ln K$ $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Pre náš prípad 1300K TiC získame $\ln K = 2,378 \Rightarrow$

$$\Rightarrow K = 10,78 = 1^1 * [\text{HCl}]^4 / [\text{TiCl}_4]^1 [\text{CH}_4]^1$$

Malé K – veľká koncentrácia reaktantov, pomalá tvorba epitaktickej vrstvy.

Veľké K – rýchla reakcia, tvorba polykryštalická vrstva.

Enhanced CVD

Mnohé zaujímavé reakcie potrebujú príliš vysokú teplotu, aby mohli začať. Čo však, keď táto vysoká teplota však znemožní ukončiť reakciu pri požadovanom finálnom produkte ?

V termodynamike je teplota T mierou **transferu energie** pri sprostredkovanou kinetickými zrážkami reagujúcich molekúl. Túto energiu je však možné podať aj inak:

- Nepružnými zrážkami s veľmi rýchlymi elektrónmi – **PECVD** (plasma enhanced CVD). Vďaka malej hmotnosti dokážu elektróny získať veľmi vysokú energiu bez toho, aby zásadne ohriali okolitý plyn.
- Fotónmi z laserovým lúča - **LECVD** (laser enhanced CVD). Tento spôsob je zaujímaný preto, lebo umožňuje doslova „písat“ na povrchy substrátov

Bezpečnostné riziká CVD

TABLE 28.4 Hazardous Gases Used in CVD

<i>Gas</i>	<i>Corrosive</i>	<i>Flammable</i>	<i>Pyrophoric</i>	<i>Toxic</i>	<i>Bodily hazard</i>
Ammonia (NH_3)	X			X	Eye and respiratory irritation
Arsine (AsH_3)		X		X	Anemia, kidney damage, death
Boron trichloride (BCl_3)	X				
Boron trifluoride (BF_3)	X				
Chlorine (Cl_2)	X			X	Eye and respiratory irritation
Diborane (B_2H_6)		X	X	X	Respiratory irritation
Dichlorosilane (SiH_2Cl_2)	X	X			
Germane (GeH_4)		X		X	
Hydrogen chloride (HCl)	X				
Hydrogen fluoride (HF)	X				Severe burns
Hydrogen (H_2)		X			
Phosphine (PH_3)		X	X	X	Respiratory irritation, death
Phosphorus pentachloride (PCl_5)	X				
Silane (SiH_4)		X		X	
Silicon tetrachloride (SiCl_4)	X			X	

Depozícia atomárnej vrstvy – ALD




(*Atomic layer deposition*)

Vytvára uniformné 0,1-100nm vrstvy, ktoré ideálne vypĺňajú asperity.

Pri klasickej CVD sa reaktanty púšťajú do reaktora súčasne, pri ALD postupne po sebe:

- Prvá atomárna vrstva **A** sa vytvorí na povrchu chemisorpciou (v ideálnom prípade kvôli adhézii)
- Druhá vrstva chemicky **B** reaguje s nanesenou prvou vrstvou **A**.
- Ak je **A** schopné reagovať s produkтом depozície **B**, proces sa môže cyklicky opakovať.

Je nutné aby **A-B** navzájom silne reagovali, ale **A-A** a **B-B** nie (inak by sa nevytvárala atomárna monovrstva). To zásadne limituje výber prekurzorov.




Najznámejší ALD systém – vrstva Al_2O_3

Prekurzory: TMA (trimethyl aluminium) $Al(CH_3)_3$ a voda





0.





Na začiatku je aktivovaný povrch s OH skupinami


1.




2.



3.





N.



Procesné parametre ALD




ALD okno



V ALD okne
depozícia nezávislá
od množstva
prekurzora


ALD v praxi

D.M. King et al. / Powder Technology 221 (2012) 13–25



A. B. F. Martinson, et al,
Appl. Phys. Lett., 94, 123107, 2008

Kontinuálny proces pri atm tlaku:



P. Poodt et al, *Adv. Mater.* 2010, 22, 3564–3567



Naparovanie (evaporation)

- Materiál vo vákuu roztavíme a molekuly pár tejto kvapaliny vďaka veľkej voľnej dráhe balisticky dopadajú na studený povrch, kde kondenzujú.
- Ak pri ohreve materiály disociujujú, kondenzovaná vrstva bude mať inú stoichiometriu. Napr.



Vtedy naparovania robíme z reaktívnom plyne (v tomto prípade O₂) – **reactive evaporation RE**.

- Pre ohrev nevodivých materiálov, prípadne materiálov s vysokou teplotou tavenia sa využíva elektrónový lúč (**e-beam evaporation**).



Pulzná laserová depozícia - PLD

Výkonný excimerový laser je fokusovaný na terč. Nevýhodou je komplexnosť interakcie (napr. vznik lokálnej plazmy), výhodu je cena a rýchlosť depozície.




FIGURE 28.6 Schematic of a PLD system.

Epitaxia z molekulárnych zväzkov (*MBE – molecular beam epitaxy*)

Rast kryštalických vrstiev z plynnej fázy. Význam hlavne pre polovodiče (GaAs, InP pre LED, lasery) ale aj supravodiče ($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$).

Zdrojový materiál sa zahrieva v tzv. Knudsenových celách, z ktorých sublimuje na terč. Schopnosť vytvárať presné vrstevnaté štruktúry.

Nutné UHV (10^{-8} Pa), aby sa molekuly navzájom nezrazili. Veľmi malé depozičné rýchlosťi $\leq 1\mu\text{m}/\text{hod}$.

Obohatie reaktívou atmosférou sa robí iba v tesnej blízkosti substrátu.

RHEED - Reflection High Energy Electron Diffraction (5-100 keV)






FIGURE 28.5 Schematic of an MBE system.



Knudsenova cela

Knudsenova efúzna cela bola pôvodne vyvinutá na gravimetrické meranie tlaku nasýtených pár nízko-prchavých látok.



Izotermický obal s malým otvorom plochy A_0

Vo vnútri cely sa udržiava konštantný tlak nasýtených pár p

$$\text{Rate of effusion} = Z_W A = \frac{p A_0}{(2\pi m k T)^{1/2}}$$

Efúzia - výtok plynu pod tlakom malým otvorom (resp. kapilárou)


Ak je otvor dostačne malý, potom $p=konšt$, čo uľahčí jeho výpočet z úbytku hmotnosti. Pre MBE je výhodné, že efúzny tok je usmernený a ovládateľný pomocou T .

Naprašovanie


Atómy sú z povrchu pevného terča vyrážané (rozprašované) dopadom rýchlych iónov. Nedochádza teda k taveniu, ako pri naparovani.

Dva principiálne odlišné prístupy k vytvoreniu dostatočného toku iónov:

Rozprašovanie iónovým zväzkom/ami



Katódové rozprašovanie




Planárny magnetrón

Naprašovanie 1902



fonograf

No. 713,863.
T. A. EDISON.
Patented Nov. 18, 1902.
PROCESS OF COATING PHONOGRAPH RECORDS.
(Application filed June 16, 1900.)
(No Model.)



Literatúra

Carter C. Barry, Norton M. Grant: *Ceramic materials/Science and Engineering*, Springer 2007

Masterton WL, Slowinski EJ, Stanitski CL: *Chemical principles*, 6th Edition, CBS College Publishing, 1985

Atkins P, De Paula J: *Atkins'Physical Chemistry*, 8th Edition, Oxford University Press, 2006

David Cameron, *Atomic layer deposition* - INNOLEC Lecture, Brno December 2013

Roth JR: *Industrial Plasma Engineering Vol. 2.*, IOP Publishing 2001