

Vytváření kovových vrstev


- galvanicky
- chemicky
- plazmatem
- ve vakuu

Vrstvy ve vakuu


- naprašování
- napařování
- měření tloušťky vrstvy během depozice
- MBE


Velmi stručná historie (více na www.svc.org)


- 1857 - Faraday, obloukové vypařování
- 1884 - Edison - patent na termální a obloukovou depozici tenkých vrstev z pevných látek
- 1907 - Pirany - patent na E-beam tavení
- 1912 - vypařování z kelímku
- 1940 - E-beam napařování, magnetron
- 1945 - opticky filtr s multivrstvou
- 1947 - Al vrstva na zrcadlo o průměru 5 m pro dalekohled
- 1981 - PVD - tvrdé vrstvy na nástroje
- 1998 - DLC - vrstva na žiletkách, komerční výroba




katoda (terč)








SHM





Kind of Coatings	Examples	Composition	Typical hardness	Oxidation resistance
Oxides	Al ₂ O ₃ ZrO ₂		~2300 HV ~1100 HV	over 1000 C over 1000 C
Combinations hard – friction coatings	TiAlN +DLC, AlTiN + WC/C, Lubrik SI		3000 + 1000 HV 2800 + 1000 HV 4000 + 1200 HV	~ 800 C ~ 850 C ~ 600 C
Nanostructures	MARWIN SI ALWIN	TiAlSiN CrAlSiN	over 4000 HV over 3000 HV	over 1000° C over 900 C
Nanolayers	TiN/AlN	TiAlN	~ 3500 HV	~ 850 C
Gradients	TiAlN	TiAlN	not measurable	~ 800 C
Diamond-like	DLC	C	~1000 - 6000 HV	~ 350 C
Triple coatings	nACRo	AlTiN/ CrAlSiN		over 900 C




TiN- adhesive layer



TiAlN – layer with max.
hardness

TiAlCO I – layer with
optimal stoichiometry

AlTiCO II – layer with
low friction coefficient -
LUBRIK


Calo tester
pro tloušťky 0,1-50 μm






Coating thickness:

Layer 1:	0.89 μm
Layer 2:	0.22 μm
Layer 3:	0.17 μm
Layer 4:	0.23 μm
Layer 5:	0.18 μm
Layer 6:	0.25 μm
Layer 7:	0.23 μm
Layer 8:	0.35 μm



Magnetron



Vypaření materiálu zahřátím na vysokou teplotu

- lodička z těžko tavitelného materiálu
- zahřátí průchodem el. proudu
- velmi jednoduchá aparatura
- nehodí se pro všechny materiály


Kov	Bod topenia °C	Odporná		Vhodné vyhrievacie teleso (poradie podľa klesajúcej vhodnosti)	Poznámky (pozri odkazy)
		teplota °C	rýchlosť 10^{-4} g/cm ² sec		
Ag ¹⁾	960,5	1047	17	Ta ²⁾ , Mo ³⁾ ⁴⁾ ²⁵⁾ , (Nb, Fe, W + Pt ³⁾ , W postriebrený ⁴³⁾ , Chromel ⁴⁾ , Ni ⁵⁾ , BeO-téglík	⁵⁾ , ²³⁾ , ⁴⁹⁾ , ⁵⁶⁾
Al ¹⁾	658	996	8	W ⁷⁾ ²⁵⁾ ³⁸⁾ , Ta, Mo, Nb, Al ₂ O ₃ -téglík ³⁸⁾ , ThO ₂ -téglík	⁹⁾ , ¹⁰⁾ , ⁵⁶⁾
As	(subl. 616)	280	22	Al ₂ O ₃ téglíks volfrámovým vonkajším vykurovacím drôtom	
Au ¹⁾	1063	1465	20	W, Mc ²⁶⁾	¹¹⁾ , ¹²⁾ , ²²⁾ , ⁵⁰⁾
B	2300	1365	5	W, grafitový téglík	
Ba ¹⁾	710	627	23	W, Ta, Mo, Nb, Fe, Ni, Chromel	¹³⁾ , ⁴⁴⁾
Be ¹⁾	1280	1246	5	Ta, W ⁷⁾ , Mo, ThO ₂ a BeO téglík	¹⁴⁾
Bi ¹⁾	271	698	27	Chromel ⁴⁾ , Ta, W, Nb, Al ₂ O ₃ téglík, porcelánový téglík; (Ni téglík)	⁴⁴⁾ , ⁴⁶⁾
C	≈ 3600	2680	4	Grafitový téglík ¹⁵⁾ alebo guľa ¹⁶⁾	⁵⁷⁾
Ca	850	605	13	Pozri báry um, ďalej Al ₂ O ₃ téglík	¹⁷⁾
CaF ₂	1392			W vyhrievacie teleso plátované platinou alebo Rh	⁴²⁾



a)



b)




c)







d)






e)





f)














Hubble Space Telescope

- výroba 1977-1979
- broušení 1979-1981
- průměr 2,4 m, celková hmotnost 11 t
- přesnost broušení 30 nm
- odrazné vrstvy - Al 76.2 nm, fluorid hořčíku - 25.4 nm
- vypuštění - 24.4.1990, let STS 31



Obr. 10-218. Odber pohliníkovaného reflektora
(pozri obr. 10-216) z naparovacieho zariadenia.
Snímka závodu: General Electric Comp.
(pozri Rose).

Měření tloušťky během depozice





Dominantní je metoda měření změny frekvence oscilaci krystalu

$$d = \frac{\varrho_Q}{\varrho_F} K(T_F - T_Q)$$

ϱ_Q - je hustota deponovaného materiálu, ϱ_F - je hustota krystalu,
 T_F - perioda kmitů krystalu s vrstvou, T_Q - perioda kmitů krystalu
před depozicí

Metoda MBE - Molecular Beam Epitaxy





- velké nároky na vakuum, tlak 10^{-10} mbar
- velká čistota vstupních materiálů
- kvantové tečky, supermřížky, periodický potenciál,...
- speciální polovodičové prvky

Experiment na orbitální dráze

- tlak na oběžné dráze raketoplánu (500 km) 10^{-8} torr
- za štítem o průměru 3.6 m , 10^{-14} torr
- 1994 - WSF1 - porucha orientace, STS60
- 1995 - WSF2 - porucha MBE, STS69
- 1996 - WSF3 - úspěch 7 vrstev GaAs/AlGaAs, STS80

Literatura, odkazy:

- www.svc.org - Society of Vacuum Coaters
- www.shm-cz.cz - firma SHM - výroba tvrdých vrstev na nastroje - naprašování
- www.fzu.cz/oddeleni/povrchy/mbe/ - metoda MBE
- firemní materiály - Bal-tec