

## SULFÁTY (SÍRANY)

Sulfáty můžeme odvodit od kyseliny sírové  $H_2 SO_4$ . Tyto minerály jsou nekovového vzhledu a většinou měkké, někdy rozpustné ve vodě. Dělíme je na bezvodé a vodnaté.

### a) bezvodé sulfáty (anhydrit, baryt, celestin, anglezit):

#### Anhydrit – $Ca SO_4$

- *kristaluje v soustavě rombické, na krátce sloupcovitých krystalech vyvinuta prizmata a pinakoidy. Agregáty jsou zrnité.*

Fyzikální vlastnosti:

- **štěpnost dobrá** podle /100/, /001/, /010/
- **tvrnost 3,5**, hustota 3
- anhydrit je nejčastěji **bílý, šedý, světle modrý nebo načervenalý** (zbarvení pochází od příměsí), skelný lesk

#### Geneze

- chemogenní sediment z mořské vody – nachází se na ložiskách evaporitů, často společně se sádrovcem (Wieliczka – Polsko, Stassfurt – Německo)
- vzácný sekundární minerál při zvětrávání pyritu (Oslavany)

**Význam :** průmyslový minerál

## Baryt – Ba SO<sub>4</sub>

- *kryystaluje v soustavě rombické, krystaly tabulkovité nebo krátce sloupcovité (prizmata a pinakoidy a rombické dipyramidy) . Agregáty jsou lupenité, tabulkovité nebo zrnité.*

**Struktura:** atomy Ba jsou koordinovány dodekaedricky, skupiny SO<sub>4</sub> vytvářejí tetraedry

Fyzikální vlastnosti:

- *štěpnost výborná* podle /001/, dobrá podle /110/
- *tvrdost 2, hustota 4.5* (starý název „těživec“)
- baryt je nejčastěji *bílý, bezbarvý, šedý, namodralý nebo růžový* (zbarvení pochází od příměsí), skelný lesk

## Geneze

- *minerál hydrotermálních žil – formace: baryt-fluorit-křemen* (Harrachov, Kovářská, Moldava, Běstvina, okolí Tišnova), *formace sulfidických polymetalických žil* (Příbram, Stříbro, Banská Štiavnica)
- *sedimentární diagenetický* (např. konkrece v tertierních jílech) – okolí Brna, v sedimentech uhelné pánve (Kladno)
- *produkt vřídel s aragonitem* (Karlovy Vary)
- na *metasomatických ložiskách (Horní Benešov)* a stratiformních ložiskách (Zlaté Hory)

**Význam:** *surovina Ba*, v lékařství – rentgenologii, suspenze pro výplachy vrtů

## Celestin – Sr SO<sub>4</sub>

- *krystaluje v soustavě rombické, krystaly podobné barytu.*

**Struktura:** izostrukturální s barytem

Fyzikální vlastnosti:

- nejčastěji **bezbarvý, světle modrý**, skelný lesk, tvrdost 3, hustota 4

## Geneze

- **minerál hydrotermálních žil** (Špania Dolina u Banské Bystrice)
- **na ložiskách sedimentogenní síry** (Tarnobrzeg – Polsko, Sicílie)

**Význam:** vzácný minerál

## Anglezit – Pb SO<sub>4</sub>

- *krystaluje v soustavě rombické, krystaly krátce sloupcovité.*

Fyzikální vlastnosti:

- nejčastěji **čirý s diamantovým leskem**
- tvrdost 3, **hustota 6**

## Geneze

- **typický supergenní minerál na ložiskách Pb-rud (gallenitu)** – Příbram, Stříbro, Nová Ves u Rýmařova
- vzácný minerál

**b) vodnaté sulfáty (sádrovec, chalkantit, melanterit, epsomit, kamence):**

### Sádrovec – $\text{Ca SO}_4 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O}$

- *krystaluje v soustavě monoklinické, krystaly tabulkovité podle (010), někdy sloupcovité až jehličkovité. Dvojčatný srůst podle /100/ - „vlaštovčí ocas“- velmi hojný*
- *agregáty zrnité* (průsvitný jemnozrnný sádrovec se nazývá *alabastr*)

***Struktura vrstevního typu* (dle 010)!**

Fyzikální vlastnosti:

- *štěpnost výborná podle /010/*
- *tvrdost 1.5-2, hustota nízká*
- *bezbarvý, bílý, šedý, medový, perletový lesk*
- *slabě rozpustný ve vodě*

### Geneze

- chemogenní **sediment z mořské vody (ložiska evaporitů)**, často společně s **anhydritem** (Kobeřice a Kateřinky u Opavy, Salzburg - Rakousko, Stassfurt – Německo)
- **sekundární minerál při zvětrávání pyritu** a dalších sulfidů (Mostecko, Oslavany)
- konkrece v sedimentech (terciér v okolí Brna)

**Význam:** průmyslový minerál – výroba stavebních směsí (sádra)

**Do skupiny „skalic“ patří:**

**Chalkantit**  $\text{Cu SO}_4 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$  - triklinický, modrý – lok. Špania Dolina, Smolník

**Melanterit**  $\text{Fe SO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$  - monoklinický, zelený – lok. Chvaletice

**Epsomit**  $\text{Mg SO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$  - rombický, bílý

Tyto minerály jsou rozpustné ve vodě a objevují se jako supergenní fáze při zvětrávání sulfidů (v důlních chodbách, na lomových stěnách, odvalech apod.) Tvoří nejčastěji krystalické kůry, povlaky nebo krápníky.

Epsomit je rozpuštěn v hořkých minerálních vodách – „Šaratica“

**„Kamence“ jsou podvojně vodnaté sulfáty obecného vzorce:**

$\text{X}^1 \text{ Y}^3 (\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{ H}_2\text{O}$                             **X: Na, K, NH<sub>4</sub>**

**Y: Al**

*Kamence krystalizují v soustavě kubické (oktaedr), jsou rozpustné ve vodě a objevují se jako supergenní minerály při zvětrávání sulfidů (na odvalech, haldách apod.) Tvoří nejčastěji krystalické kůry, povlaky nebo krápníky.*

Příklady: **čermíkit, bílinit, pickeringit** – severočeská hnědouhelná pánev, rosicko-oslavanská pánev

# KARBONÁTY

**Karbonáty patří mezi běžné minerály zemské kůry. Jejich vzorce odvodíme od kyseliny uhličité  $H_2CO_3$ . Můžeme je rozdělit podle strukturních typů, nebo na bezvodé a vodnaté.**

Většina karbonátů má tvrdost kolem 3, jsou rozpustné v HCl, mají světlé zbarvení a skelný lesk.

## a) Kalcitový strukturní typ (kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit)

*Strukturu lze odvodit od struktury halitu* – jde o vzdálenou izotypii (představíme si krychli deformovalou na klenec a postavenou na roh. V pozicích Na příslušné kationty a v pozicích Cl planární polyedry  $CO_3$  – jsou orientovány v rovině 001). *Tyto karbonáty krystalují v soustavě trigonální, štěpné dle klence (romboedru)*

### Kalcit – $CaCO_3$

- *Na krystalech převládá klenec nebo ditrigonální skalenoedr, jsou známy dvojčatné srůsty* (modely!!). Agregáty jsou zrnité se zřetelnou štěpností.

Fyzikální vlastnosti:

- **štěpnost výborná dle klence**
- **tvrdost 3**, hustota 2.7
- bezbarvý („islandský vápenec“ – s viditelným dvojlomem), nebo různě zbarven - **bílý, šedý, narůžovělý** (zbarvení pochází od příměsí), **skelný lesk**

### **Geneze kalcitu:**

- chemogenní, biochemogenní nebo biogenní sediment v mořském prostředí - vápence, schrány mořských organismů
- též ve sladkovodním travertinu
- horninotvorný minerál krystalických vápenců = mramorů (metamorfované horniny) – Na Pomezí, Supíkovice, Lipová
- na hydrotermálních žilách jako hlušinový mínerál (Příbram, Jáchymov)
- konkrece v sedimentech (cicváry ve spraších) – okolí Brna
- v kontaktních paragenezích (Žulová)
- krasové jevy (Moravský kras)

**Význam :** důležitý průmyslový minerál (vápno, cement) a stavební kámen, jeden z nejrozšířenějších minerálů

### **Magnezit – Mg CO<sub>3</sub>**

- klencové krystaly vzácné, *štěpné agregáty*
- *hrubě zrnitá hornina magnezit,*
- *celistvé bílé agregáty – hlízy v hadcích*

Fyzikální vlastnosti:

- *štěpnost dle klence*
- *tvrdost 3.5*, hustota 3
- různě zbarven - *bílý, šedý, nažloutlý, skelný lesk*

### **Geneze**

- *metasomatické magnezitové horniny (typ Veitsch)* – Alpské terény:  
Rakousko, Slovensko (Lučenec – Košice)

- *celistvé bílé agregáty – hlízy ve zvětralých hadcích* (Věžná, Nová Ves u Oslavan), vznik zvětráváním serpentinitu

**Význam :** důležitý průmyslový minerál (výroba žáruvzdorných hmot)

### Siderit – Fe CO<sub>3</sub>

- *klencové krystaly, štěpné agregáty, oolity*

Fyzikální vlastnosti:

- *štěpnost dle klence*
- *tvrdost 3.5*, hustota vyšší
- *žlutý až hnědý, zvětráváním tmavne* a pokrývá se limonitem, skelný lesk se mění v polokovový

### Geneze

- *hydrotermální rudní žíly – formace sideritová* (Slovenské Rudohoří – Rožňava, Gelnica, Rudňany), - *sulfidické formace* (Příbram, Nová Ves u Rýmařova)
- *metasomatické, povrchově těžené ložisko Erzberg* (Rakousko)
- *sedimentární oolitické Fe-rudy* – Barrandien - ordovik: Zdice, Chrastenice, Nučice
- *v černouhelných pánvích – pelosiderity* (Kladno)

**Význam :** méně významná ruda Fe

## Rodochrozit – Mn CO<sub>3</sub>

- *klencové krystaly, štěpné a zrnité agregáty*

Fyzikální vlastnosti:

- *štěpnost dle klence, růžový, skelný lesk*
- *zvětrává na černé oxidy Mn*

**Geneze:** *hydrotermální žilný minerál* (Rumunsko, Banská Štiavnica, Chvaletice)

### b) strukturní typ dolomitu (dolomit, ankerit)

*Tyto karbonáty krystalují v soustavě trigonální, struktura vykazuje nižší symetrii romboedrického oddělení.*

## Dolomit – Ca Mg (CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> pevný roztok s ankeritem a Mn-analogem (obr.)

- *krystalovým tvarem klenec (model), agregáty jsou zrnité i celistvé*

Fyzikální vlastnosti:

- štěpnost špatná
- *tvrdost 3.5*, hustota 3
- *bílý, šedý, narůžovělý, nažloutlý*, zřídka čirý, skelný lesk
- je méně rozpustný ve vodě a kyselinách, než kalcit

## Geneze

- *hydrotermální rudní žíly* – (Příbram, Nová Ves u Rýmařova, Banská Štiavnica)
- *metasomatické, v magnezitových horninách* (Slovenské rudoohří)
- *sedimentární dolomit (hornina)* – Barrandien, chočský dolomit, Velký Rozsutec

**Význam :** stavební hmota a stavební kámen, neutralizace kyselých dešťů práškováním

**Ankerit – Ca Fe ( CO<sub>3</sub> )<sub>2</sub>** pevný roztok s dolomitem a Mn-analogem (obr.)

- *krytalovým tvarem klenec, agregáty jsou zrnité*

Fyzikální vlastnosti:

- štěpnost špatná
- **tvrdost 3.5**, hustota 3
- **nažloutlý, zvětráváním hnědne - limonitzace**

## Geneze

- *hydrotermální rudní žíly* – (Příbram, Nová Ves u Rýmařova, sideritové žíly Slovenského rudoohří)
- *v černouhelných pánevích – v pelosideritech* (Kladno)

### c) strukturální typ aragonitu (aragonit, cerusit)

*Struktura – hexagonální nejtěsnější uspořádání aniontů  $CO_3$  – obr. - to se projevuje pseudohexagonální symetrií krystalů i způsobem dvojčatění.*

*Tyto karbonáty krystalují v soustavě rhombické.*

**Aragonit – Ca (CO<sub>3</sub>)** - druhá modifikace, podstatně vzácnější než kalcit

- *krystaly sloupečkovité, prizmatické. Agregáty stébelnaté, vrstevnaté („vřídlovec“), pizolitické („hrachovec“), větvičkovité („železný květ“)*
- *dvojčatné srůsty dle (110), i cyklické (modely)*

Fyzikální vlastnosti:

- ***tvrnost 3.5***, hustota 3
- *bílý, šedý, narůžovělý*, zřídka čirý, skelný lesk

### Geneze

- *hydrotermální rudní žily* – (Špania Dolina, Spišská Nová Ves)
- *z nízkoteplotních roztoků krystalovaný na puklinách bazaltů* (Hořenec u Bíliny, Valeč)
- *chemogenní sediment z horkých pramenů* – *vřídlovec, hrachovec* (Karlový Vary)
- *na metasomatickém ložisku sideritu Erzberg* – „železný květ“
- *schránky mořských organismů* (amoniti)

Pozn. časté paramorfózy stabilnějšího kalcitu po aragonitu

## Cerusit – Pb (CO<sub>3</sub>)

- kryštały sloupečkovité, prizmatické.
- dvojčatné srůsty dle (110) - (modely)

Fyzikální vlastnosti:

- tvrdost 3.5, **hustota 7**
- **bílý, čirý**, nažloutlý
- diamantový až mastný lesk

**Geneze:** typický supergenní minerál Pb – (Příbram, Zlaté Hory, Nová Ves u Rýmařova, Stříbro), často narůstá přímo na galenitu

## d) bazické karbonáty Cu s jiným typem struktury (malachit, azurit)

*Tyto karbonáty krystalují v soustavě monoklinické.*

### Malachit – Cu<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> (CO<sub>3</sub>) - zelený

- kryštały sloupečkovité, radiálně paprscité drúzy. Agregáty zrnité, ledvinité
- dokonalá štěpnost podle (001)

### Azurit – Cu<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> (CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> - modrý

- kryštały sloupečkovité (modročerné), agregáty zrnité (světleji modré)
- tvrdost 3.5, hustota 4

**Geneze:** typické supergenní minerály Cu – vznikají nejčastěji při zvětrávání chalkopyritu (Zlaté Hory, Ludvíkov u Vrbna, Borovec u Nedvědice, Piesky a Špania Dolina)

## FOSFÁTY, ARZENÁTY, WOLFRAMÁTY

### Monazit                    $(Ce, La, ....) PO_4$

- vzácný minerál pegmatitů a granitů, je jednoklonný, krystaly jsou tabulkovité, vlastnostmi podobný titanitu. Nalezen v Dolních Borech, Písku, Velké Kraši.
- sekundárně v náplavech „monazitové písky“ – těžen v Brazílii

### Apatitová skupina (apatit, pyromorfit):

- *hexagonální krystaly*, struktura viz. obr.

### Apatit                    $Ca_5 (PO_4)_3 /Cl/ F, OH$

- *akcesorický minerál mnoha hornin, mineralogické ukázky v pegmatitech, greisenech, alpské paragenezi*
- *bílý nebo různě světle zbarven*: bezbarvý v alpské paragenezi, růžový až fialový v greisenech, zelený až šedý v pegmatitech
- *tvrdost 5, neštěpný*

### Geneze:

*Ložiska apatitu („fosforitu“) – sedimentární, šelfové, nebo v alkalických magmatitech (Kola)*

### Pyromorfit                    $Pb_5 (PO_4)_3 /Cl/$

- *typický supergenní minerál Pb na ložiskách galenitu* (Příbram, Nová Ves u Rýmařova, Stříbro, Jihlava)
- *zelený nebo hnědý, vysoká hustota*

## **Skupina vivianitová (vivianit, erytrín, annabergit):**

**Vivianit**             $\text{Fe}_3 (\text{PO}_4)_2 \cdot 8 \text{ H}_2\text{O}$

**Erytrín**             $\text{Co}_3 (\text{AsO}_4)_2 \cdot 8 \text{ H}_2\text{O}$

**Annabergit**         $\text{Ni}_3 (\text{AsO}_4)_2 \cdot 8 \text{ H}_2\text{O}$

- izostrukturní fáze, minerály oxidačních zón zvětrávání na ložiskách příslušných kovů (= *supergenní vznik*)

*vivianit – modrý, jehlice, paprscité agregáty* (Chvaletice v Železných horách)

*erytrín – růžový, práškové povlaky, jehlice* (Jáchymov)

*annabergit – světle zelený, práškové hmoty* (Jáchymov)

## **Uranové slídy:**

- *typické supergenní minerály na uranových ložiskách* (Příbram, Rožínka), vzácně také v pegmatitech a greisenech
- *silně radioaktivní*
- *tetragonální, dokonale štěpné podle báze (001)*

**Torbernit**             $\text{Cu} (\text{UO}_2)_2 (\text{PO}_4)_2 \cdot 8-12 \text{ H}_2\text{O}$             *zelený*

**Autunit**             $\text{Ca} (\text{UO}_2)_2 (\text{PO}_4)_2 \cdot 10-12 \text{ H}_2\text{O}$             *sírově žlutý*

## Scheelit                    $\text{Ca WO}_4$

- *tetragonální dipyramidální krystaly, bílý až voskový, podobný křemenu, ale s vysokou hustotou*
- v UV-záření *luminiscence* (bílá, namodralá)

### *Geneze:*

- v *greisenech* (Cínovec, Krupka, Horní Slavkov), kontaktní parageneze (Žulová) a *skarny* (Obří důl v Krkonoších)

## *Surovina W*

## Wolframit                    $(\text{Fe}, \text{Mn}) \text{WO}_4$

### *Pevný roztok ferberitu (Fe) a hübleritu (Mn)*

- *jednoklonné, tabulkovité krystaly*
- *barva černá, kovový lesk*
- *výborná štěpnost podle (010)*
- *parageneze s kasiteritem, křemenem, topazem, cínvalditem*

### *Geneze:*

*greiseny* (Cínovec, Krupka, Horní Slavkov),  
vzácně v pegmatitech

## *Význam: hlavní ruda W*