

SULFIDY

Sulfidy jsou sloučeniny S²⁻ s kovy (jedním nebo více). Do skupiny sulfidů řadíme i takové minerály, kde síra je z části nebo úplně zastoupena As (arzenidy), Se (selenidy), Te (teluridy), zřídka též Sb a Bi.

Sulfidy mají velký ekonomický význam jako hlavní suroviny většiny kovů. Geneze sulfidů je především hydrotermální (žilná a metasomatická ložiska).

Chemické vazby v sulfidech jsou převážně kovalentní nebo kovové, často smíšené.

Většina sulfidů má kovový lesk, na rozdíl od kovů nejsou většinou kujné ale jsou křehké (kruché), mají vesměs vysokou hustotu.

Systém sulfidů

- starší (např. Slavík a kol. 1974) a některé novější učebnice (Chvátal 2005) řadí sulfidy do skupin podle klesajícího poměru kov : síra / Ag₂S, PbS, Sb₂S₃).
- dělení na **sulfidy kovů** (kovy + S) a **sulfosole** (kov + polokov /As, Sb obsazují některé z pozic kovů ve struktuře/ + S)

Dnes přirozenější krystalochemická klasifikace:

- **sulfidy s tetraedrickou strukturou**
- **sulfidy s oktaedrickou strukturou**
- **kombinované tetraedrické + oktaedrické struktury**
- **struktury s jiným uspořádáním**
- **sulfidy s komplexními strukturami**

Struktury sulfidů (kromě komplexních) si můžeme představit jako nejtěsnější uspořádání velkých atomů S, kationty obsazují různým způsobem vzniklé dutiny.

Sulfidy s tetraedrickou strukturou (sfalerit, chalkopyrit, bornit)

Sfalerit – ZnS (příměs Fe až několik %, stopy Cd, Mn, In, Ge, ...)

- *krystaluje v soustavě krychlové, krystalovým tvarem je tetraedr a rombický dodekaedr* (viz modely). *Agregáty jsou zrnité, s dobře viditelnou výbornou štěpností podle rovin rombického dodekaedru – (110)* (6 rovin štěpnosti!) pozn. hexagonální modifikace ZnS je minerál **wurtzit**
- *sfalerit je izostrukturální s diamantem, 1/2 tetraedrických dutin je obsazena kovem, vazby kovalentní*

Fyzikální vlastnosti sfaleritu jsou ovlivněny konkrétním chemismem:

- zbarvení žluté – oranžové – medové – hnědé – černé (s přibýváním Fe), černá varieta sfaleritu se nazývá „**marmatit**“
- štěpnost výborná dle (110), tvrdost a hustota asi 4, polokovový lesk

Geneze: *hydrotermální rudní žíly (nejčastějí v asociaci s galenitem)* – Příbram, Kutná Hora, Jihlava, Banská Štiavnica, *metasomatická Pb -Zn ložiska* – Mežica (Slovinsko), polymetalická *sulfidická ložiska jiné geneze* (Zlaté Hory)

Sekundární minerály: smithsonit ($ZnCO_3$), hydrozinkit

Chalkopyrit – CuFeS₂

- *krystaluje v soustavě tetragonální v poloplochých tvarech (tetragonální disfenoid a skalenoedr) (viz modely). Agregáty masivní, vtroušená zrna.*
- *Struktura blízce přibuzná sfaleritu (viz Obr.). 1/2 tetraedrických dutin je obsazena kovem- střídavě Fe, Cu, souměrnost proto snížena na tetragonální*

Fyzikální vlastnosti:

- *barva kovově žlutá (s odstínenem do zelená) – vzhledem k pyritu mnohem sytější, vzhledem ke zlatu bledší. Chalkopyrit na povrchu často pestře nabíhá – modrofialově (povlak covellinu)*
- neštěpný, tvrdost a hustota asi 4.5, kovový lesk

Geneze: *hydrotermální rudní žíly (samostatně nebo v asociaci s pyritem, sfaleritem) – Kutná Hora, Ludvíkov u Vrbna, Borovec u Štěpánova, Banská Štiavnica, polymetalická sulfidická ložiska jiné geneze (Zlaté Hory)*

Sekundární minerály: malachit, azurit, limonit

Bornit – Cu₅ Fe S₄

- *krystaluje v soustavě krychlové, krystaly řídké, obyčejně kusový (masivní agregáty)*

Fyzikální vlastnosti:

- *barva kovově červenofialová, na povrchu rychle nabíhá pestrými barvami (fialový, hnědý)*
- neštěpný, tvrdost 3, hustota 5, kovový lesk

Geneze: *hydrotermální rudní žíly* – Vrančice u Příbrami (s chalkozínem), polymetalická *sulfidická ložiska jiné geneze* (Zlaté Hory) – s chalkopyritem, sfaleritem, galenitem, pyritem

- *sedimentární Cu-rudy* (Vernéřovice) – asociace s chalkopyritem, chalkozínem, covellinem.

Sulfidy s oktaedrickou strukturou (galenit, pyrhotin, nikelín)

Struktury:

- atomy síry v nejtěsnějším uspořádání se symetrií krychlovou či hexagonální
- atomy kovů obsazují jen oktaedrické dutiny
- ve většině případů jsou všechny oktaedrické dutiny obsazeny

Galenit – PbS (izomorfní příměs Ag v 0.X - 1 %) – nejdůležitější ruda Pb a Ag

- *kryystaluje v soustavě krychlové, kryystalovým tvarem je krychle a oktaedr, rombický dodekaedr (viz modely). Agregáty jsou zrnité, s dobře viditelnou výbornou štěpností podle rovin krychle*
- *gallenit je izostruktturní s halitem,*

Fyzikální vlastnosti galenitu:

- *barva stříbrnobílá (čerstvý), časem šedne a tmavne, ztrácí lesk – pokrývá se vrstvičkou Ag_2S*

- štěpnost výborná dle krychle, tvrdost 2.5, je velmi křehký, hustota 7.5, kovový lesk

Geneze: hojný sulfid :

hydrotermální rudní žíly (nejčastější v asociaci se sfaleritem) – Příbram, Kutná Hora, Jihlava, Stříbro, Nová Ves u Rýmařova, Oloví, Banská Štiavnica,
metasomatická Pb -Zn ložiska – Mežica (Slovinsko),
 polymetalická *sulfidická ložiska jiné geneze* (Zlaté Hory, Horní Benešov, Horní Město)

Sekundární minerály: anglesit, cerusit, pyromorfit

Pyrhotin – FeS (přesněji $Fe_{1-x} S$),

stechiometrický FeS – je minerál **troilit** (vyskytuje se v meteoritech)

- krystaluje v soustavě hexagonální, více polytypů (i monoklinické),
- krystaly vzácné – tabulkovité dle báze, většinou kusový („litá ruda“)
agregáty někdy zrnité

Struktura: oktaedrická, vrstevní (viz. Obr.), nejtěsnější uspořádání atomů síry je hexagonálního typu

Fyzikální vlastnosti pyrhotinu:

- velmi typická bronzově hnědá barva (čerstvý stříbrohnědý), kovový lesk
- časem tmavne, ztrácí lesk
- neštěpný, tvrdost 3.5, křehký, hustota 4, je magnetický

Geneze: hojný sulfid :

hydrotermální výšeteplotní rudní žíly (nejčastější v asociaci se sfaleritem) – Kutná Hora, likvační ložiska v bazických intruzívech (parageneze pyrhotin – chalkopyrit- pentlandit) – Staré Ransko, Sudbury (Kanada), metamorfovaná sulfidická ložiska jiné geneze (Zlaté Hory), akcesorický opakní minerál v horninách (amfibolity, bazalty, mramory, ...)

Sekundární minerály: limonit

Nikelín – NiAs

- *krystaluje v soustavě hexagonální,*
- krystaly vzácné, *většinou kusový - masivní („litá ruda“)*

Struktura: izostrukturální s pyrhotinem

Fyzikální vlastnosti nikelínu:

- *velmi typická barva světle kovově červená (čerstvý), kovový lesk*
- *časem tmavne, ztrácí lesk*
- *neštěpný*

Geneze:

hydrotermální rudní žíly pětiprvkové formace (Ag-U-Co-As-Ni-Bi) – Jáchymov, Zálesí u Javorníka, vzácný byl v Příbrami

Sekundární minerály: annabergit – zelené práškové povlaky

Sulfidy s kombinovanou tetraedrickou a oktaedrickou strukturou

- atomy kovů obsazují tetraedrické i oktaedrické dutiny

Pentlandit – $(Fe, Ni)_9 S_8$ – nejdůležitější ruda Ni

- *struktura je tvořena tetraedry /Fe, Ni / S_4 a oktaedry /Fe, Ni / S_6*
- *krystaluje v soustavě krychlové*, krystaly vzácné, *většinou drobná zrnka v horninách.*

Makroskopicky je velmi podobný pyrhotinu, je však nemagnetický

Geneze:

Společně s pyrhotinem a chalkopyritem *na likvačních ložiskách v bazických a ultrabazických intruzivních horninách (Staré Ransko, Sudbury v Kanadě)*, v těchto horninách je jinde akcesorickým opakním minerálem

Sulfidy s jiným uspořádáním struktury

- **argentit - akantit**
- **molybdenit**
- **cinabarit**
- **covellin**
- **chalkozín**

Argentit - akantit Ag_2S

Kubický argentit je stabilní modifikací Ag_2S za teploty nad 179 °C, jednoklonný (pseudokubický) akantit vzniká za teplot nižších než 179 °C.

Krystalovými tvary argentitu je krychle a osmistěn. *Akantit (ev. argentit) však nejčastěji tvoří dendrity, celistvé hmoty nebo povlaky* a pseudomorfuje drátky stříbra.

Je černošedý, na čerstvém povrchu má silný kovový lesk, rychle však tmavne a černá. *Je kujný*. T= 2-2.5, h= 7.3,

Geneze: *Argentit je pozdním hydrotermálním minerálem* (Pb-Zn-Ag žilná formace) *a minerálem cementačních procesů*. Asociuje s galenitem a Ag-minerály (pyrargyritem, proustitem, stefanitem). Lokality: Příbram, menší krystaly ve Staré Vožici a Ratibořických Horách. Na Slovensku je znám z Hodruše (v paragenezi Ag-minerálů) a Banské Štiavnice (krystaly až 3 cm velké).

Typický je pro pětiprvkovou formaci rudních žil. V Jáchymově se vyskytoval v drúzách krystalů a kusech o hmotnosti až několika kg, často v asociaci s proustitem. V Ag-Co-Ni asociaci je znám z Andreasbergu (Harc, Německo) a Kongsbergu (Norsko).

Molybdenit MoS_2

Pravidelně obsahuje stopové množství Re (max. 0.3 %).

- hexagonální minerál, vytváří však několik polytypů (zejména 2H - hexagonální, 3R - trigonální). *Struktura je vrstevního typu (obr.).*

Krystaly tabulkovité s hexagonálním obrysem, většinou s nedokonale vyvinutými krystalovými plochami. *Agregáty jsou šupinkaté až lupenité*, někdy růžicovité (s radiálním uspořádáním lupínek).

Fyzikální vlastnosti molybdenitu:

- **je modravě stříbrošedý, má silný kovový lesk**
- **štěpnost dokonalé dle báze.** Je ohebný, dá se krájet a dobře vede elektřinu.
- **Tvrdost 1**, hustota 5.

Geneze: vysokoteplotní hydrotermální mineralizace – greiseny (Cínovec, Horní Slavkov, Krupka)

- pukliny granitoidů a pegmatitů (Černá Voda u Žulové)
- Cu-Mo porfyrové rudy

Význam : ruda Mo a Re

Cinabarit HgS („rumělka“)

- *kristaluje v trigonální soustavě. Krystaly hojnoplché, čočkovité (obr.). Agregáty kusové, zrnité i práškovité.*

Fyzikální vlastnosti:

- **Barva vínově červená (krystaly), agregáty světlejší, lesk diamantový (na krysatech).**
- **Tvrdost 3, hustota 8**
- **Odolnost vůči zvětrávání**

Geneze: *nízkoteplotní hydrotermální žíly* (Merník u Prešova, Nižná Slaná, Idria – Slovinsko)

- *druhotně* se koncentruje v *náplavech*

Význam: ruda Hg

Covellin CuS

- *krystaluje v hexagonální soustavě, struktura vrstevního typu. Většinou tvoří jen tenké povlaky na jiných sulfidech mědi (chalkopyritu, bornitu), vzácněji kusový - celistvý*

Fyzikální vlastnosti:

- *Barva tmavě modrá až tmavě červená, kovový lesk*
- *Tvrnost 3, hustota 8*

Geneze: *Cu-ložiska různé geneze – většinou sekundární* (drobné výskyty ve Zlatých Horách, Horní Rokytnici), vzácněji primární (ložisko Bor v Srbsku – ruda Cu)

Význam: lokálně ruda Cu

Chalkozín Cu₂S

- *krystaluje v rombické soustavě, krystaly jsou tlustě tabulkovité a pseudohexagonální. Agregáty kusové, jemnozrnné až celistvé.*

Fyzikální vlastnosti:

- **Barva kovově černošedá, kovový lesk**
- **Tvrnost 3, hustota 6**

Geneze: hydrotermální žilná ložiska (Vrančice u Příbrami),

- **v sedimentárních Cu-rudách** (drobné výskyty ve Vernéřovicích u Trutnova, ložiska u Mansfeldu v Německu)

Význam: ruda Cu

Sulfidy s komplexními strukturami

- **pyrit - markazit**
- **arzenopyrit**
- **antimonit**
- **skupina sulfosolí (boulangerit, jamessonit, tetraedrit, proustit, pyrargyrit)**
- **realgar a auripigment**

Sulfidy Fe – pyrit, markazit, arzenopyrit

<i>Krychlová soustava</i>		<i>Rombická soustava</i>		
Pyrit	FeS ₂	-----	Markazit	FeS ₂
			Arzenopyrit	FeAsS

Pyrit- nejhojnější ze sulfidů

- *krystaluje v krychlové soustavě, Krystalovým tvarem krychle a pentagon-dodekaedr – viz modely* (krystalové plochy rýhovány). *Agregáty kusové-zrnité až celistvé.*
- *struktura blízká halitu (S₂ molekuly).*

Fyzikální vlastnosti:

- *Barva mosazně žlutá, kovový lesk*, někdy náběhové barvy
- *Tvrnost 6, hustota 5*
- *Není štěpný*
- *Snadno zvětrává za uvolnění kyseliny sírové (druhotně vzniká limonit a sírany)*

Geneze: *sulfidická ložiska různé geneze – hydrotermální* (Kutná Hora, Nová Ves u Rýmařova, Banská Štiavnica),

- *metamorfní a metamorfované typy ložisek* (Zlaté Hory, Smolník - Slovensko)
- *sedimentární geneze (černé uhlí, konkrece v jílech)* – Kladno
- *akcesorický opakní minerál v horninách*

Význam: dříve výroba kyseliny sírové a železa

Markazit - hojný

- *krystaluje v rombické soustavě, krystaly sloupcovité a tabulkovité, agregáty stébelnaté, tabulkovité, zrnité.*
- *Ve struktuře opět molekuly (komplexy) S₂*

Fyzikální vlastnosti:

- *Barva mosazná – bledší než u pyritu, kovový lesk (navětráním se ztrácí), někdy náběhové barvy*
- Tvrnost 5, hustota 5
- Není štěpný
- *Velmi rychle zvětrává za uvolnění kyseliny sírové (druhotně vzniká limonit a sírany)*

Geneze:

- *většinou druhotný v horních partiích sulfidických ložisek* (Zlaté Hory)
- *sedimentární geneze (hnědé uhlí, konkrece v jílech)* – SHR

Arzenopyrit - Fe As S

- *krystaluje v rombické soustavě, krystaly krátce sloupcovité, plochy rýhované, agregáty zrnité*
- *struktura typu markazitu*

Fyzikální vlastnosti:

- *Barva kovově šedobílá – postupně tmavne, kovový lesk (navětráním se ztrácí)*

- Tvrnost 6, hustota 6
- Není štěpný

Geneze:

- *typický nerost hydrotermálních žil* (Příbram, **Jáchymov**, **Kutná Hora**),
v greisenech (Horní Slavkov)

Antimonit $Sb_2 S_3$

- *krystaluje v rombické soustavě, krystaly prizmatické - dlouze sloupcovité, až jehlicovité, agregáty kusové nebo stébelnaté*

Fyzikální vlastnosti:

- *Barva ocelově šedá, kovový lesk*, taví se již v plameni svíčky
- Tvrnost 2, hustota 5
- **Štěpnost podélně sloupců** (rovnoběžně s vertikálou – 010)

Geneze:

- *typický nerost hydrotermálních žil* (Příbram, Kremnica), typická asociace Sb-As sulfidy, případně se zlatem (Magurka)

Význam: hlavní minerál a ruda Sb

Komplexní sulfidy s As, Sb a Bi – „Sulfosole“ – vzácné minerály

- relativně velká skupina minerálů s asi 100 minerálními fázemi, **výskyt na hydrotermálních žilách** (Příbram, Jáchymov)
- sulfosoli mohou být považovány za podvojné sulfidy:

Boulangerit $5.\text{PbS} \cdot 2\text{ Sb}_2\text{S}_3$ (plstnaté rudy, kovově šedé)

Jamesonit $4.\text{PbS} \cdot \text{FeS} \cdot 3\text{ Sb}_2\text{S}_3$

(tvoří vláknité - vlasovité agregáty)

Bournonit CuPbSbS_3 ----- $2\text{ PbS} \cdot \text{Cu}_2\text{S} \cdot \text{Sb}_2\text{S}_3$ - **rombic.**

- šedý, kovově lesklý, tabulkovitý, typický v Příbrami

Proustit Ag_3AsS_3 - **trigonální**

Pyrargyrit Ag_3SbS_3

(světle červený, resp. tmavě červený, lesk diamantový

- na vzduchu a světle se stávají ocelově šedé s kovovým leskem)

Tetraedrit – tennantit (příměsi Ag - freibergit, Hg - schwazit)

$\text{Cu}_{12}\text{Sb}_4\text{S}_{13}$ --- $\text{Cu}_{12}\text{As}_4\text{S}_{13}$

- **krystalují v soustavě krychlové, na krystalech převládá tetraedr** a tvary odvozené od tetraedru
- **barva kovově šedá, tvrdost a hustota asi 4**
- není štěpný, ale je velmi křehký

Geneze : minerál **hydrotermálních žil** (Příbram, Ratibořice, Rožňava, Slovinky, Rudňany)

Průmyslový význam: ruda Cu, Sb, Ag, Hg

Sulfidy polokovů

Realgar

As₂S₂

Auripigment

As₂S₃

- oba jsou jednoklonné, na krystalech s diamantovým leskem

Realgar je oranžový až červený, bez štěpnosti

Auripigment je temně žlutý, dokonale štěpný podle /010/

Geneze: oba minerály představují převážně druhotné fáze, vzniklé rozkladem arzenopyritu na jeho ložiskách (Jáchymov, Tajov u Banské Bystrice).

Jde o vzácnější minerály bez ekonomického významu.