

Vytváření vrstev

- galvanicky
- chemicky
- plazmatem
- ve vakuu

Vrstvy ve vakuu

- povlakování
- měření tloušťky vrstvy během depozice
- MBE

Velmi stručná historie (více na www.svc.org)



- 1857 - Faraday, obloukové vypařování
- 1884 - Edison - patent na termální a obloukovou depozici tenkých vrstev z pevných látek
- 1907 - Pirany - patent na E-beam tavení
- 1912 - vypařování z kelímku
- 1940 - E-beam napařování, magnetron
- 1945 - opticky filtr s multivrstvou
- 1947 - Al vrstva na zrcadlo o průměru 5 m pro dalekohled
- 1981 - PVD - tvrdé vrstvy na nástroje
- 1998 - DLC - vrstva na žiletkách, komerční výroba

Povlakování



- CVD -chemical vapor deposition
- PVD - physical vapor deposition
 - napařování
 - elektronové dělo
 - naprašování
 - laserová depozice
- PACVD - plasma assisted CVD
 - za atmosférického tlaku
 - za nízkého tlaku
 - plasmová depozice
 - laserová depozice


Napařování - vypaření materiálu zahřátím na vysokou teplotu

- lodička z těžko tavitelného materiálu
- zahřátí průchodem el. proudu
- velmi jednoduchá aparatura
- nehodí se pro všechny materiály





1






3

³W. Espe: Technologia hmot vákuovej techniky, Slovenská akadémia vied, Bratislava
1960





Obr. 10-218. Odber pohliníkovaneho reflektora
(pozri obr. 10-216) z naparovacieho zariadenia.
Snímka závodu: General Electric Comp.
(pozri Rose).




5


Elektronové dělo



6

Naprašování







katoda (terč)


*materiál
terče*
podložka

anoda






Nízkonapěťový oblouk ¹⁰




¹⁰www.shm-cz.cz

Magnetron



PLD - pulse laser deposition




12

PACVD - plasma assisted CVD


Rozdělení podle napájení:


- DC power
- LF power
- RF power
 - CCP - kapacitně vázané plazma
 - ICP - induktivně vázané plazma
- microwave power

PACVD



Metoda MBE - Molecular Beam Epitaxy





- velké nároky na vakuum, tlak 10^{-10} mbar
- velká čistota vstupních materiálů
- kvantové tečky, supermřížky, periodický potenciál,...
- speciální polovodičové prvky

Experiment na orbitální dráze

- tlak na oběžné dráze raketoplánu (500 km) 10^{-8} torr
- za štítem o průměru 3.6 m , 10^{-14} torr
- 1994 - WSF1 - porucha orientace, STS60 ¹⁶
- 1995 - WSF2 - porucha MBE, STS69
- 1996 - WSF3 - úspěch 7 vrstev GaAs/AlGaAs, STS80




¹⁶http://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-60/index.htm

Měření tloušťky tenké vrstvy

- Měření během depozice
 - Odporový a kapacitní monitor
 - Oscilátor
 - Optické metody
- Měření po depozici
 - Gravimetrická metoda
 - Mikroskopické metody
 - Optické metody
 - Calo tester

Měření tloušťky pomocí kapacitního a odporového monitoru



17


¹⁷R.V.Stuart: Vacuum technology Thin Films and Sputtering, Academic Press 1983

Metoda měření změny frekvence oscilaci krystalu

$$d = \frac{\varrho_Q}{\varrho_F} K(T_F - T_Q)$$

ϱ_Q - je hustota deponovaného materiálu, ϱ_F - je hustota krystalu,
 T_F - perioda kmitů krystalu s vrstvou, T_Q - perioda kmitů krystalu před depozicí

Optické metody



18

¹⁸W. Espe: Technologia hmot vákuovej techniky, Slovenská akadémia vied, Bratislava
1960

Měření po depozici pomocí mikroskopických a optických metod


Mikroskopické metody

- SEM
- AFM
- konfokální mikroskop

Optické metody

- transmisivita
- interferenční metody
- elipsometrické metody

Opticky interferometr - Tolanského metoda




19

$$t = \frac{\Delta L \lambda}{L} \frac{1}{2}$$



¹⁹W. Espe: Technologia hmot vákuovej techniky, Slovenská akadémia vied, Bratislava
1960

Calo tester²⁰

pro tloušťky 0.1-50 μm





²⁰<http://www.pvd-coatings.co.uk/coating-thickness-tester.htm>



Coating thickness:

Layer 1:	$0.89 \mu\text{m}$
Layer 2:	$0.22 \mu\text{m}$
Layer 3:	$0.17 \mu\text{m}$
Layer 4:	$0.23 \mu\text{m}$
Layer 5:	$0.18 \mu\text{m}$
Layer 6:	$0.25 \mu\text{m}$
Layer 7:	$0.23 \mu\text{m}$
Layer 8:	$0.35 \mu\text{m}$




Příklady využití tenkých vrstev

- výroba obrazovek
- výroba optických prvků
- sublimační a getrové vývěvy
- povlakování obráběcích nástrojů
- výroba CD, DVD, ...
- barierová vrstva při výrobě plastových lahví

Výroba obrazovek - CRT

- nanášení Al na vnitřní stěnu skleněné baňky
- napařování z W spiraly
- tlak $< 5 \times 10^{-7} \text{ mbar}$
- čas na celý proces 10 minut



Hubble Space Telescope

- výroba 1977-1979
- broušení 1979-1981
- průměr 2,4 m, celková hmotnost 11 t
- přesnost broušení 30 nm
- odrazné vrstvy - Al 76.2 nm, fluorid hořčíku - 25.4 nm
- vypuštění - 24.4.1990, let STS 31




Sublimační a getrové vývěvy

- Sublimační vývěvy
 - opakované vytváření tenké vrstvy Ti
 - chemisorpce plynů
 - nečerpá chem. inertní plyny
 - iontově sublimační vývěvy
- Getrové vývěvy
 - aplikace u uzavřených systémů
 - Ba a jeho slitiny
 - chemisorpce plyny

Povlakování obráběcích nástrojů





Multi Layer Metalizer

- ▶ DVD-RAM, DVD±RW, DVD Blue-ray, and CD-RW sputtering system
- ▶ 9 sputtering chambers, 9 relaxation chambers, and 1 load-lock
- ▶ Very high layer uniformity
- ▶ Low disk temperature
- ▶ Disk rotates during the deposition for minimum layer's roughness
- ▶ All-in-one plug & play system

Barierová vrstva při výrobě plastových lahví PET

- transparentní barierová vrstva SiO_x
- zlepšení vlastností plastů
- zabránit pronikání plynů zejména O_2 a CO_2
- PACVD - mikrovlnné plazma
- kapacita ~ 10000 lahví za hodinu

Závěr

Povlakování je důležité pro:

- mikroelektroniku
- automobilový průmysl
- optické zařízení
- medicínské aplikace
- dekorace
- solární panely
- stavební průmysl

Literatura

- R.V.Stuart: Vacuum Technology, thin films and sputtering, Academic press, 1983
- L. Eckertova: Fyzika tenkych vrstev, SNTL, Praha, 1973
- www.svc.org
- www.fzu.cz
- www.shm-cz.cz
- www.pfeiffer-vacuum.net
- www.vakspol.cz
- en.wikipedia.org/wiki/main_page