

PŘÍRODNÍ POLYMERY

Bílkovinná vlákna I - KOLAGEN

**RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
POLYMER INSTITUTE BRNO
spol. s r.o.**

Bylo již probráno v přednášce 9: Kasein, syrovátká, vaječné proteiny

- 1. Chemie peptidů a proteinů
(bílkovin)**
- 2. Nadmolekulární struktura
peptidů a proteinů (bílkovin)**

- P. Mokrejš: **Aplikace přírodních polymerů** – Návody k laboratorním cvičením z předmětu, skripta UTB Zlín, 2008
- P. Mokrejš, F. Langmaier: **Aplikace přírodních polymerů**, skripta UTB Zlín, 2008
- Ing. J. Dvořáková: **PŘÍRODNÍ POLYMERY**, VŠCHT Praha, Katedra polymerů, skripta 1990
- J. Zelinger, V. Heidingsfeld, P. Kotlík, E. Šimůnková: **Chemie v práci konzervátora a restaurátora**, ACADEMIA Praha 1987,
- A. Blažej, V. Szilvová: **Prírodné a syntetické polymery**, SVŠT Bratislava, skripta 1985
- M. Mrazík: **Koželužská technologie**, SNTL Praha 1989
- J. Bajzik, P. Múčka: **Chemická technológia kože II**, ALFA Bratislava 1987



APLIKACE PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ

PAVEL MOKREJS
FERDINAND LANGMAIER

UTB VE ZLÍNĚ



4 200101424439

ZLÍN 2008

Návody k laboratorním cvičením z předmětu
APLIKACE PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ

PAVEL MOKREJŠ

UTB VE ZLÍNĚ



ZLÍN 2008

**Obsahuje
hodně metod
na bílkoviny &
aminokyseliny
a na dřevo,
málo na škrob**

- 1. Zopakování základních pojmu týkajících se **BÍLKOVIN** (přednáška 9)**
- 2. Vláknité bílkoviny**
- 3. Výroba želatiny a klihu**
- 4. Koželužství**
 - 1. Kůže versus useň**
 - 2. Postup činění kůží**
- 5. Useň a konzervátor - restaurátor**

1. Zopakování základních pojmu týkajících se BÍLKOVIN (přednáška 9)

Strukturní hierarchie peptidů a proteinů (bílkovin)

- **Primární struktura** – sled aminokyselin
- **Sekundární struktura** – interakce v rámci jedné makromolekuly
- **Terciární struktura** - interakce v rámci více makromolekul, svazky řetězců nebo nesousedními segmenty polymerního řetězce
- **Kvartérní struktura** – interakce mezi svazky řetězců

Terciární a kvartérní struktury – tomu se budeme věnovat nyní u kolagenu

Dělení proteinů(bílkovin) podle výskytu dalších složek v makromolekule

- **JEDNODUCHÉ (PROTEINY)** – hydrolýzu se štěpí jen na aminokyseliny
- **SLOŽENÉ (PROTEIDY)** – hydrolýzu se štěpí na aminokyseliny, cukry, tuky, ...
 - LIPOPROTEINY (tuky)
 - GLYKOPROTEINY (cukry)
 - FOSFOPROTEINY (fostátové skupiny > **KASEIN**)
 - CHROMOPEROTEINY (barviva, např. hemoglobin, melamin)

Dělení proteinů(bílkovin) podle rozpustnosti ve vodě

- **ROZPUSTNÉ (SFÉROPROTEINY)**

- (TEPLO > KOAGULACE)
- Albumin > **vaječný bílek**
- Gluteliny > **glutein z pšenice**

- **NEROZPUSTNÉ (SKLEROPROREINY)**

- Keratiny α a β


-Kolageny

2. Vláknité bílkoviny

Dělení proteinů(bílkovin) podle tvaru molekul či nadmolekulárních útvarů

- **VLÁKNITÉ = FIBRILÁRNÍ >**
HEDVÁBÍ, VLASY, SVALY, VAZIVA
- **KULOVÉ = GLOBULÁRNÍ > ENZYMY,
VAJEČNÉ A MLÉČNÉ BÍLKOVINY, INSULIN,**
...

DENATURACE a KOAGULACE proteinů




**DENATURACE
je ROZRUŠENÍ
STRUKTURY
BÍLKOVINY**

KOAGULACE je vytvoření nerozpustné formy bílkoviny z původně rozpustné formy fyzikálním působením, např. tepla (např. bílek při vaření vejce) nebo působením chemických činidel.



KOAGULACE je jednou z forem
DENATURACE

Denaturation is a process in which proteins or nucleic acids lose the quaternary structure, tertiary structure and secondary structure which is present in their native state, by application of some external stress or compound such as a strong acid or base, a concentrated inorganic salt, an organic solvent (e.g., alcohol or chloroform), radiation or heat.^[3] If proteins in a living cell are denatured, this results in disruption of cell activity and possibly cell death. Denatured proteins can exhibit a wide range of characteristics, from loss of solubility to communal aggregation



PRIMÁRNÍ STRUKTURA proteinů I


Primary Protein Structure
is sequence of a chain of amino acids




KOLAGEN jako příklad FIBRILÁRNÍCH PROTEINŮ

- KŮŽE, KOSTI, CHRUPAVKY, ŠLACHY, CÉVNÍ STĚNY, ROHOVKY, ...
- Glycin 27 %, prolin 15 %, sekvence $(GLY-X-Y)_n$
- Popsáno do nynějška 15 typů kolagenů, lišících se výskytem a zastoupením aminokyselin
- TROPOKOLAGEN – tři vzájemně ovinuté řetězce
- TROPOKOLAGEN > samoseskupení v KOLAGENOVÉ FIBRILY > sesítování přes H můstky >
KOLAGENOVÁ VLÁKNA > SVAZKY VLÁKEN
- ODBOURÁNÍ KOLAGENU ENZYMEM
KOLAGENÓZOU > stárnutí pokožky

Glycin (Gly, G)



Prolin (Pro, P)



PRIMÁRNÍ STRUKTURA proteinů II - KOLAGEN jako příklad

AMK	Typ I		Typ II	Typ III	Typ IV	Typ V	
	alfa1	alfa2				A	B
3-Hyp	1,0	0,0	2,0	—	11	2,5	2,9
4-Hyp	96	86	99	125	130	109	109
Asp	46	44	42	42	51	51	50
Thr	20	20	20	13	23	26	19
Ser	42	43	27	39	37	31	26
Glu	74	66	89	71	84	84	91
Pro	129	113	121	107	61	97	118
Gly	330	336	333	350	310	319	322
Ala	112	102	100	96	33	52	46
Val	20	32	18	14	29	27	18
Gys 1	-	-	-	2	8	-	-
Met	8	6	9	8	10	11	8
Ile	6	16	9	13	30	16	19
Leu	18	32	26	22	54	35	39
Tyr	2	2	1	3	6	18	2,1
Xhe	12	10	13	8	27	14	12
Hyl	4,3	8	20	30	10	18	20
Lys	30	22	2	6	10	11	7,3
Arg	49	51	51	46	33	68	50

PRIMÁRNÍ STRUKTURA proteinů III KOLAGEN jako příklad

Typ	Molekulární složení	Výskyt
I	[alfa1(I)]2alfa2	V kůži, šlachách, kostech, aortě, plicích atd.
II	[alfa1(II)]3	Hyalinová chrupavka
III	[alfa1(III)]3	Stejně jako typ I, dříve se nazýval retikulín
IV	[alfa1(IV)]3	V bazálních membránách
V		V novotvarech apod.
VI		V intersticiální tkáni
VII		V tkáních epitelu
VIII		V některých buňkách endotelu
IX		V chrupavkách spolu s typem II
X		Je součástí hypertrofických a mineralizujících chrupavek
XI		V chrupavce
XII		Vyskytuje se společně s typy I a III

Aminokyselinová sekvence alfa1 řetězce kolagenu kůže (N-terminální a C-terminální oblasti jsou odděleny a nejsou očíslovány)

Glu-Met-Ser-Tyr-Gly-Tyr-Asp-Glu-Lys-Ser-Ala-Gly-Val-Ser-Val-Pro-

Gly-Pro-Met-Gly-Pro-Ser-Gly-Pro-Arg-Gly-Leu-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ala-Hyp-Gly-Pro-Gln-Gly-Phe-Gln-Gly-Pro-Hyp-

Gly-Glu-Hyp-Gly-Glu-Hyp-Gly-Ala-Ser-Gly-Pro-Met-Gly-Pro-Arg-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Lys-Asn-Gly-Asp-Asp-

Gly-Glu-Ala-Gly-Lys-Pro-Gly-Arg-Hyp-Gly-Gln-Arg-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Gln-Gly-Ala-Arg-Gly-Leu-Hyp-Gly-Thr-AJa-

Gly-Leu-Hyp-Gly-Met-Hyl-Gly-His-Arg-Gly-Phe-Ser-Gly-Leu-Asp-Gly-Ala-Lys-Gly-Asn-Thr-Gly-Pro-AIa-Gly-Pro-Lys-

Gly-Glu-Hyp-Gly-Ser-Hyp-Gly-Glx-Asx-Gly-Ala-Hyp-Gly-Gln-Met-Gly-Pro-Arg-Gly-Leu-Hyp-Gly-Glu-Arg-Gly-Arg-Hyp-

Gly-Pro-Hyp-Gly-Ser-Ala-Gly-Ala-Arg-Gly-Asp-Asp-Gly-Ala-Val-Gly-Ala-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Thr-Gly-Pro-Thr-

Gly-Pro-Hyp-Gly-Phe-Hyp-Gly-Ala-Ala-Gly-Ala-Lys-Gly-Glu-Ala-Gly-Pro-Gln-Gly-Ala-Arg-Gly-Ser-Glu-Gly-Pro-Gln-

Gly-Val-Arg-Gly-Glu-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Ala-Ala-Gly-Pro-Ala-Gly-Asn-Hyp-Gly-Ala-Asp-Gly-Gln-Hyp-

Gly-Ala-Lys-Gly-Ala-Asn-Gly-Ala-Hyp-Gly-Ile-Ala-Gly-Ala-Hyp-Gly-Phe-Hyp-Gly-Ala-Arg-Gly-Pro-Scr-Gly-Pro-Gln-

Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Hyp-Gly-Pro-Lys-Gly-Asn-Ser-Gly-Glu-Hyp-Gly-Ala-Hyp-Gly-Asn-Lys-Gly-Asp-Thr-Gly-Ala-Lys-

Gly-Glu-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Val-Gln-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Glu-Gly-Lys-Arg-Gly-Ala-Arg-Gly-Glu-Hyp-

Gly-Pro-Ser-Gly-Leu-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Glu-Arg-Gly-Gly-Hyp-Gly-Ser-Arg-Gly-Phe-Hyp-Gly-Ala-Asp-Gly-Val-Ala-

Gly-Pro-Lys-Gly-Pro-Ala-Gly-Glu-Arg-Gly-Ser-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Lys-Gly-Ser-Hyp-Gly-Glu-Ala-Gly-Arg-Hyp-

Gly-Glu-Ala-Gly-Leu-Hyp-Gly-Ala-Lys-Gly-Leu-Thr-Gly-Ser-Hyp-Gly-Ser-Hyp-Gly-Pro-Asp-Gly-Lys-Thr-Gly-Pro-Hyp-

Gly-Pro-Ala-Gly-Gln-Asp-Gly-Arg-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ala-Arg-Gly-Gln-Ala-Gly-Val-Met-Gly-Phe-Hyp-

Gly-Pro-Lys-Gly-Ala-Ala-Gly-Glu-Hyp-Gly-Lys-AIa-Gly-Glu-Arg-Gly-Val-Myp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ala-Val-Gly-Pro-Ala-

Gly-Lys-Asp-Gly-Glu-AJa-Gly-Ala-Gln-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-A,-Gly-Glu-Arg-Gly-Glu-Gln-Gly-Pro-Ala-

Gly-Ser-Hyp-Gly-Phe-Gln-Gly-Leu-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Glu-Ala-Gly-Lys-Hyp-Gly-Glu-Gln-Gly-Val-Hyp-

Gly-Asp-Leu-Gly-Ala-Hyp-Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Arg-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Hyp-Gly-Glu-Arg-Gly-Val-Glu-Gly-Pro-Hyp-

Gly-Pro-Ala-GJy-Pro-Arg-Gly-Ala-Asn-Gly-Ala-Hyp-Gly-Asn-Asp-Gly-Ala-Lys-Gly-Asp-Ala-Gly-Ala-Hyp-Gly-Ala-Hyp-

Gly-Ser-Gin-Gly-Als-Hyp-Gly-Leu-Gin-Gly-Met-Hyp-Gly-Glu-Arg-Gly-Ala-Ala-Gly-Leu-Hyp-Gly-Pro-Lys-Gly-Asp-Arg-

Gly-Asp-Ala-Gly-Pro-Lys-Gly-Aln-Asp-Gly-Ala-Pro-Gly-Lys-Asp-Gly-Val-Arg-Gly-Leu-Thr-Gly-Pro-Ile-Gly-Pro-Hyp-

Gly-Pro-Ala-Gly-Ala-Hyp-Gly-Asp-Lys-Gly-Glu-Ala-Gly-Pro-Ser-Gly-Pro-Ala-Gly-Thr-Arg-Gly-Ala-Hyp-Gly-Asp-Arg-

Gly-Glu-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Phe-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ala-Asp-Gly-Gln-Hyp-Gly-Ala-Lys-Gly-Glu-Hyp-

Gly-Asp-Ala-Gly-Ala-Lys-Gly-Asp-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ile-Gly-Asn-Val-

Gly-Ala-Hyp-Gly-Pro-Hyl-Gly-Ala-Arg-Gly-Ser-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ala-Thr-Gly-Phe-Hyp-Gly-Ala-Ala-Gly-Arg-Val-

Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ser-Gly-Asn-Ala-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Lys-Glu-Gly-Ser-Lys-Gly-Pro-Arg-

Gly-Glu-Thr-Gly-Pro-Ala-Gly-Arg-Hyp-Gly-Glu-Val-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Ala-Gly-Glu-Lys-Gly-Ala-Hyp-

Gly-Als-Asp-Gly-Pro-Ala-Gly-Ala-Hyp-Gly-Thr-Pro-Gly-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gin-Arg-Gly-Val-Val-Gly-Leu-Hyp-

Gly-Gln-Arg-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Hyp-Gly-Leu-Hyp-Gly-Pro-Ser-Gly-Glu-Hyp-Gly-Lys-Gln-Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Ser-

Gly-Glu-Arg-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Met-Gly-Pro-Hyp-Gly-Leu-AlarGly-Pro-Hyp-Gly-Glu-Ser-Gly-Arg-Glu-Gly-Ala-Hyp-

Gly-Ala-Glu-Gly-Ser-Hyp-Gly-Arg-Asp-Gly-Ser-Hyp-Gly-Ala-Lys-Gly-Asp-Arg-Gly-Glu-Thr-Gly-Pro-Ala-Gly-Ala-Hyp-

Gly-Pro-Hyp-Gly-Ala-Hyp-Gly-Ala-Hyp-Gly-Pro-Val-Gly-Pro-Ala-Gly-Lys-Ser-Gly-Asp-Arg-Gly-Glu-Thr-Gly-Pro-Ala-

Gly-Pro-Ile-Gly-Pro-Val-Gly-Pro-Ala-Gly-AIa-Arg-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Gln-Gly-Pro-Arg-Gly-Asx-Hyl-Gly-Glx-Thr-

Gly-Glx-Glx-Gly-Asx-Arg-Gly-Ile-Hyl-Gly-His-Arg-Gly-Phe-Ser-Gly-Leu-Gln-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ser-Hyp-


Gly-Glu-Gln-Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Ser-Gly-Pro-Ala-GIy-Pro-Arg-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ser-Ala-Gly-Ser-Hyp-Gly-Lys-Asp-

Gly-Leu-Asn-Gly-Leu-Hyp-Gly-Pro-Ile-Gly-Hyp-Hyp-Gly-Pro-Arg-Gly-Arg-Thr-Gly-Asp-Ala-Gly-Pro-Ala-Giy-Pro-Hyp-



Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Pro-

SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA proteinů I

Charakteristické vazby určující konformaci proteinů jsou uvedeny ve vzorci



SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA proteinů II



Obr. 6.4 Struktura složených listů bílkovin

Kolageny

◀ Obr. 6.3 α -Šroubovice (α -helix) bílkovin

SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA proteinů II

KOLAGEN jako příklad

Uspořádání SEKUNDÁRNÍ STRUKTURY (α -helix, β - plošné uspořádání, statistické klubko) má vliv i na polohu pásů v IFČ.

Tabulka 6.9

IFČ spektra amidové vazby (10^2 m^{-1})

struktura	amid I	amid II
α -helix	1650	1516
	1652	1546
β -struktura	1630	1530
	1645	1550
statistické klubko	1656	1535

Poněkud neobvyklá, leč správná, jednotka vlnočtu 10^2 m^{-1} .

Numericky je to ale stejné, jako OBVYKLÁ JEDNOTKA cm^{-1} .
KOLAGEN je α -helix

TERCIÁRNÍ STRUKTURA proteinů I

KOLAGEN jako příklad

Interakce mezi jednotlivými vláknitými strukturami svinutými do spirály v rámci již vytvořené SEKUNDÁRNÍ STRUKTURY.

Například u **KOLAGENU** se jedná o tři do další spirály stočené řetězce **SEKUNDÁRNÍ STRUKTURY**.

Uspořádání **SEKUNDÁRNÍ STRUKTURY** (α -helix, β - plošné uspořádání, statistické klubko) má vliv i na polohu pásů v IFČ.

Tabulka 6.9

IČ spektra amidové vazby (10^2 m^{-1})

struktura	amid I	amid II
α -helix	1650	1516
	1652	1546
β -struktura	1630	1530
	1645	1550
statistické klubko	1656	1535


Poněkud neobvyklá,
leč správná,
jednotka vlnočtu 10^2
 m^{-1} .

**Numericky je to
ale stejně, jako
OBVYKLÁ
JEDNOTKA cm^{-1} .
KOLAGEN je α -
helix**

TERCIÁRNÍ STRUKTURA proteinů II

KOLAGEN jako příklad



tři do další spirály stočené řetězce



TERCIÁRNÍ STRUKTURA proteinů III

KOLAGEN jako příklad

tři do další spirály stočené řetězce



Schematické znázornění trojité tropokolagenové molekuly. Vpravo jsou naznačeny intervaly D (67 nm), o něž jsou jednotlivé molekuly vzájemně posunuty a necelistvý interval 0,35 D , který je v koncové oblasti a umožňuje vznik osové mezery


KVARTÉRNÍ STRUKTURA proteinů I

KOLAGEN jako příklad

Interakce mezi **SLOŽENÝMI** vláknitými strukturami svinutými do spirály v rámci již vytvořené **TERCIÁRNÍ STRUKTURY**.

Například u **KOLAGENU** se jedná o **PARALELNÍ SVAZKY TERCIÁRNÍ STRUKTURY**. Někdy se toto nazývá **VZNIK ASOCIÁTŮ**.

Toto je typické pro **ENZYMY**, kde se ale nejedná o **PARALELNÍ SVAZKY**, ale o **GLOBULÁRNÍ ÚTVARY**.




Jeden z
enzymů ze
skupiny
„CELULÁZY“

KVARTÉRNÍ STRUKTURA proteinů II

KOLAGEN jako příklad

Interakce mezi **SLOŽENÝMI** vláknitými strukturami svinutými do spirály v rámci již vytvořené **TERCIÁRNÍ STRUKTURY**. Například u **KOLAGENU** se jedná o **PARALELNÍ SVAZKY TERCIÁRNÍ STRUKTURY**.




Model mikrofibrily vytvořené důsledkem interakce polárních a hydrofobních vedlejších řetězců. Pět tropokolagenových molekul je zde vzájemně posunuto o interval D a vytváří válcovitý útvar o průměru 4 nm

KVARTÉRNÍ STRUKTURA proteinů III

KOLAGEN jako příklad

Interakce mezi SLOŽENÝMI vláknitými strukturami svinutými do spirály v rámci již vytvořené TERCIÁRNÍ STRUKTURY.

Například u **KOLAGENU** se jedná o **PARALELNÍ SVAZKY TERCIÁRNÍ STRUKTURY.**



Hypro Ústekovice, a.s.r.o.

KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO

- Vazby jsou založeny na reakcích oxidované $-HN_2$ skupiny lyzinu a reakcích vzniklých skupin
- Reakce jsou hlavně INTRAMOLEKULÁRNÍ, ale také INTERMOLEKULÁRNÍ
- V tzv. **MLADÉM KOLAGENU** je méně příčných vazeb
 > vyšší rozpustnost
- V tzv. **STARÉM KOLAGENU** je **VÍCE** příčných vazeb
 > **NIŽŠÍ rozpustnost**

KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO 1

9.5 Povaha priečnoväzbových interakcií

9.5.1 Priečne väzby vyskytujúce sa in vivo

V ostatnom čase sa nahromadilo dosť dôkazov, ktoré umožňujú chemicky charakterizať aspoň niektoré priečne väzby v kolagéne. Zásadne ide o tieto typy väzieb:





1. **Väzba lyzinonorleucínového typu**, v ktorej je priečnoväzbovým elementom N-(5-amino-5-karboxylpentanyl)lyzín. Oxidáciou ϵ -aminoskupiny lyzínu vzniká δ -semialdehyd kyseliny α -aminoacidovej (allyzín), ktorého kondenzáciou s nedomifikovaným zvyškom lyzínu iného polypeptídového reťazca vzniká aldimín (Schiffova báza) a po redukcii derivát, ktorému dali Franzblau a spol. (1965) triviálny názov lyzinonorleucín. Prvý typ väzby, t. j. lyzinonorleucín, pôvodne dokázali Franzblau a spol. (1965) ako priečnu väzbu v elastíne, a iba dodatočne sa zistila jeho prítomnosť v zosieťovaných kolagénových štruktúrach.

182



KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO 2

2. Aldolová väzba je v podstate alternatívnym riešením prvého prípadu. Aldolovou kondenzáciou dvoch oxidovaných zvyškov lyzínu, t. j. dvoch molekúl δ -semialdehydu kyseliny α -aminoacidovej, vzniká príslušný aldolový kondenzát. Za podmienok in vivo sa aldolový kondenzát vyskytuje častejšie ako lyzinonorleucín.

Schematicky možno znázorniť priebeh obidvoch reakcií takto:




Lyzinonorleucín [N_L -(5-amino-5-karboxypentany)lyzín]



KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO 3

Allýzin (δ -semialdehyd kyseliny α -aminoacidovej)




Na obidvoch reakciach sa môžu zúčastniť jeden alebo dva hydroxylované zvyšky. Možno teda očakávať prítomnosť všetkých kombinácií, ktoré vznikajú reakciami lizínu, hydroxylizínu, allýzínu a hydroxyallýzínu. Výskyt rozličných typov hydroxylovaných a nehydroxylovaných priečnych väzieb odzrkadluje aktivitu príslušného hydroxylyujúceho enzymu v príslušnom tkanive, alebo sa môže chápať ako faktor nevhodný na získanie žiadúcich vlastností daného tkaniva. Tak napríklad obsah hydroxylizínu klesá v kolagéne kuracích kostí so starnutím (Miller a spol. 1967). Dá sa teda očakávať, že povaha priečnych väzieb sa bude meniť v ontogeneze. Stupeň hydroxylyácie lizínových zvyškov v N-koncovej časti molekuly, ktoré sa zúčastňujú na vzniku priečnych väzieb, je v rozličných tkanivách odlišný; tieto lizínové zvyšky sa značne hydroxylyujú v kolagéne kostí, kým v kožnom kolagéne sa vôbec nehydroxylyujú. V kolagéne šľachy z chvosta potkana je stupeň hydroxylyácie všeobecne nízky. V kolagéne kuracích šliach, ktorý je oveľa menej rozpustný ako kolagén šľachy z chvosta potkana, je hydroxylovaná asi tretina týchto zvyškov (Barnes a spol. 1971). Niektorí autori sa dokonca nazdávajú, že za podmienok in vivo vôbec neprebieha posledná zo sledu reakcií, pri ktorej vzniká lizinonorleucín, t. j. redukcia dehydrolyzínonorleucínu, a že izolácia lizinonorleucínu z prírodných materiálov je výsledkom pôsobenia borohydridu sodného (Bailey a Peach 1971). Hlavnými stabilizujúcimi elementmi kolagénu šliach je teda dehydrohydroxylyzino-norleucín a dehydrolyzínonorleucín. Siegel a Martin (1970) dokázali, že allýzin sa môže tvoriť tak v retázci α_1 , ako aj v retázci α_2 , pričom tejto reakcii podlieha v retázci α_1 Lys₉ a v retázci α_2 Lys₅; aj napriek tomu, že mnoho ďalších lizínových zvyškov v molekule kolagénu je stéricky umiestnených tak, že môžu byť preklenuté väzbou porovnatnejší dĺžky (Rosmus a spol. 1973). Kang a spol. (1970) naznačili, že dozrievanie kolagénu môže súvisieť s prešmykom intramolekulovo lokalizovaného aldolu na intermolekulový lizinonorleucín.

Priamu analytickú identifikáciu spomínaných priečnych väzieb a prípadne z nich vznikajúcich fragmentov umožnili práce Mechamica (1971) a Davisona a spol. (1972), ako aj Cannon a Davisona (1973). Uvedené priečnoväzbové elementy možno od seba oddeliť chromatografiou na stípci vymieňača iónov (Aminex A 5).

KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO 4


Popri uvedených priečnych väzbach, ktorých existencia bola dokázaná v rozpustných frakciách, istotne jestuje aj vela ďalších priečnoväzbowych interakcií, najmä v nerozpustnom kolagene, ktorých priame dôkazy však dosiaľ nepoznáme. Na prvom mieste treba rozoberať otázku, ako ďaleko od koncovej oblasti tropokolagénovej molekuly sa môžu vyskytovať väzby odvodené z lizínu. Nepríramy pozitívny dôkaz podali Deshmukh a Nimm (1971), ktorí zistili, že v nerozpustnom kolagene, solubilizovanom cysteamínom (pH 7,0), sú prítomné voľné aldehydové skupiny v brómkýanových štiepoch α_1 CB 7 a α_1 CB 8 (obr. 9.10). Podobná situácia je aj



KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO 5

ho sa domnievajú, že priečnoväzbové interakcie sú lokalizované najmä na fragmentoch α_1 CB 4, 5, 6, pretože týchto fragmentov bolo menej, ako sa teoreticky dalo očakávať.

Najnovším objavom v oblasti priečnoväzbových interakcií v kolagéne je zistenie existencie trojfunkčnej priečnej väzby, vznikajúcej interakciou aldolu s histidino-vým zvyškom (Fairweather a spol. 1972). Táto väzba je charakterizovaná ako kyselina 2,10-diamino-5-hydroxymetyl-6-(N-1-histidyl)undekáanova:



Autori získali tento priečnoväzbový element po borohydridovej redukcii z nerozpusťného kolagénu dospelých hovädzích jedincov a dali mu názov aldolhistidín. Biosyntézu tejto priečnej väzby si možno predstaviť takto: kyselina 2,10-diamino-5-formyl-5-undekáanova, vznikajúca aldolovou kondenzáciou a následnou dehydrieráciou dvoch zvyškov semialdehydu kyseliny α -aminoacidovej, podlieha Michaelovej adicii s imidazolovým zvyškom histidínu. Redukciou tejto látky borohydridom sodným vzniká látka s uvedeným štruktúrnym vzorcom.


Tento typ priečnej väzby je prvým opisaným prípadom, keď v chémii štruktúrnych bielekvin sa na vzniku priečnej väzby zúčasňuje histidínový zvyšok. To, že kolagén obsahuje iba veľmi malé percento histidínu, zvýrazňuje špecifickosť a osobitný význam tejto priečnej väzby. Zároveň sa nedávno dokázalo, že existujú viaceré varianty aldolhistidílovej priečnej väzby; štruktúra týchto alternatívnych priečnoväzbových elementov nie je však dosiaľ jednoznačne určená.

Otázkou, o ktorej sa už dlho diskutuje, je možnosť priečnych väzieb sprostredkovaných sacharidovými komponentmi. Ich výskyt v kolagéne je variabilný podľa druhu tkaniva, z ktorého bol kolagén izolovaný. Kolagény s veľkým obsahom sacharidových zložiek sa vyskytuju predovšetkým v embryonálnych tkanivách a u dospelých jedincov v bazálnych membránach a chrupkách (Randall 1954, Dische 1964, Spiro 1967, Dische 1970, Miller a spol. 1967). Aj v tkaninových štruktúrach fibroblastov sa zistil kolagén, ktorý mal veľký obsah sacharidových zložiek. Väčšina kolagénov tohto typu sa vyznačuje nízkym stupňom organizácie kolagénových fibríl. I tieto kolagény obsahujú vždy malé percento solubilizovateľných podielov. Rozdielne v obsahu glykozidových zložiek v kolagéne sú dané rozdielnym počtom disacharidových jednotiek viazaných na hydroxylyzin, ktorého množstvo sa mení podľa typu kolagénu. Zdá sa, že rozdiely v povahе glykozidových jednotiek sú sekundárne (Spiro 1970). Najbežnejšou kombináciou je Glu-Gal-Hyls, ale pozorovala sa aj prítomnosť manózy (napr. v bazálnej membráne glomerulov). Väzba glukózy na

KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO 6

galaktózu sa realizuje na uhlík C₂. Kolagén rohovky obsahuje štyri dsatíkrát viac Glu–Gal–Hylys ako kolagén hovädzej šľachy alebo plynového mechúra rýb. Kolagén hovädzej šľachy obsahuje Glu–Gal–Hylys alebo iba Gal–Hylys.

Galaktóza sa viaže na hydroxylyzin za účasti špecifickej galaktozyltransferázy; na galaktózu sa glukóza viaže pomocou špecifickej glukózotransferázy (Spiro a Spiro 1968). Túto väzbu možno znázorniť:



Podnes nemáme k dispozícii dôkaz o tom, že by sa uvádzané glykozidové zvyšky priamo zúčastňovali na vzniku priečnoväzbových interakcií v kolagene. Možno však uvážovať o tom, že lyzínové zvyšky sa môžu modifikovať tak, že nevstupujú do zvyčajných priečnoväzbových interakcií. Nie je totiž známe, či glykozilovaný hydroxylyzin môže podliehať kondenzácii s voInou aldehydovou skupinou, resp. či môže na ňom prebiehať oxidatívna deaminácia. Doterajšie štúdie, uskutočnené najmä na kolagene bazálnych membrán, nepriнесli nijaký dôkaz o prítomnosti glukózogalaktozylhydroxylyzino(mono)reducímu.

Možno si však predstaviť, že vzniká aldimínový typ väzby medzi lyzínom a aldehydovou skupinou aldózy. Tento typ väzby sa naozaj dokázal (Tanzer a spol. 1972). Predpokladá sa, že táto väzba spája kolagén s inou sacharidovou štruktúrou.

Kolagén neobsahujúci hydroxylyzin (napr. v kožnom vaku dászovky) má cukorné zložky viazané na hydroxyskupinu serínu a treonínu. V kolagéne, ktorý obsahuje cystein (napr. v kolagénoch typu III a IV alebo v extenznom peptide, alebo u nižších živočíchov), zistili sa ako priečne väzby disulfidové väzby (Ketrides a Winzler 1966).


Poslednou kategóriou priečnych väzieb sú väzby, ktoré sa vyskytujú v kolagene vyšších stavovcov sice za fyziologických podmienok, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nie je ich výskyt cieľavedome regulovaný organizmom. Ide o priečne väzby, na ktorých štruktúre sa zúčastňuje tyrozínový zvyšok. O ich existencii však dosiaľ niet priameho dôkazu. Predpokladá sa väzba dopachinónu alebo alternatívne možnosť priečnej väzby typu Pumererovoho ketónu (Vančíková a spol. 1974) alebo dityrozínu (Michlík a spol. 1974).

Väzby, o ktorých sa dosiaľ hovorilo, boli kovalentné. Hoci väzby kovov nepatria do kategórie priečnych väzieb kolagénu, pokladáme za nevhnutné aspoň stručne sa zmieniť o existencii koordinačných väzieb s prostredkovaných atómom kovu. Za

KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VIVO 7

fyziológických podmienok prichádza do úvahy ako nový atóm predovšetkým vápník (Steven 1967). V zásade sa môže zúčastniť na tejto väzbe každý kov schopný tvoriť koordinačnú väzbu s funkčnými skupinami kolagénu. Ako donory elektrónových párov prichádzajú do úvahy predovšetkým kyslik, dusík a síra (Adam a spol. 1970).

Dosiaľ sa preberali priečne väzby z chemického hľadiska. Pre kolagénové štruktúry, resp. pre ich funkciu, má nesmierny význam poloha týchto priečnych väzieb v polypeptidových retázcoch, ako aj ich priestorová distribúcia. V zásade delíme priečne väzby na väzby intermolekulové a intramolekulové. Intramolekulové priečne väzby sa realizujú na N-konci reťazca, ako sme už uviedli. Podľa predstáv Kühnovej školy intermolekulové väzby zabezpečujú mechanickú funkciu kolagénu trojákového typu (obr. 9.11):



Obr. 9.11. Schematické usporiadanie tropokolagénových jednotiek do fibríl v pozdĺžnom reťazci s označením jednotlivých druhov priečnych väzieb.

1. Head-to-tail, ked N-koniec jednej molekuly sa viaže s C-koncom inej molekuly.
2. End-to-end, ked vzniká väzba medzi lyzími N-terminálnych oblastí rozličných molekúl. Vzhľadom na priestorové usporiadanie niektoréj susednej molekuly nie sú totiž proti sebe posunuté.
3. Side-to-side, ked vzniká priečna väzba v oblasti vlastného tela molekúl tropokolagénu.

9.5.2 Priečne väzby v kolagéne in vitro

Technicky významné modifikáčne reakcie kolagénu majú praktické uplatnenie v technológií kože, vo výrobe kožusín, umelých čriev, semisyntetických usní, ako aj pri zušľachťovaní želatíny. Pri týchto modifikáciách kolagénu ide o nevratné priečnoväzbové interakcie v kolagéne účinkom difunkčných a polyfunkčných využívajúcich látok, v dôsledku čoho nastávajú v kolagéne fyzikálne aj chemické zmeny. Ked je činiaca látka viazaná jednobodovo na jednu funkčnú skupinu alebo intramolekulovo, má funkciu aktívneho plnidla, ale neprejavuje sa na zvýšení hydrotermálnej stability charakterizovanéj hodnotou T_g (teplotou zmrašenia).

Činiace látky môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:


3. Výroba želatiny a klihu

Výroba želatiny a klihu suroviny nevypadají vábně 1!



5. 11. 2014

PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU
10 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA I



39

Výroba želatiny a klihu suroviny nevypadají vábně 2!




5. 11. 2014

PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU
10 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA I



40

Výroba želatiny a klihu základní schéma



Tabuľka 16 – 3a

I. príklad varenia gleja a želatíny

Parametre	Poradie vylúhovania			
	1	2	3	4
Výrobok	Jedlá a fotografická želatína	Želatína I. akosti	Želatína II. akosti	Technická želatína a glej
Teplota (°C)	50 až 55	60 až 65	70 až 75	85 až 100
Čas (h)	5	5	5	5
pH	5 až 7	5 až 7	5 až 7	5 až 7
Koncentrácia (%)	3 až 8	3 až 8	10	12 a viac

Lepší suroviny &**MÍRNĚJŠÍ****PODMÍNKY >****ŽELATINA****Horší suroviny &****DRSNĚJŠÍ****PODMÍNKY > KLIH**

Tabuľka 16 – 3b

II. príklad varenia gleja a želatíny

SUROVINY:

- ODPAD Z KOŽELUŽEN (kůže a usně) > KOŽNÍ KLIH**
- ODPAD Z JATEK (kosti) > KOSTNÍ KLIH**

Parametre	Poradie vylúhovania			
	1	2	3	4
Výrobok	Jedlá a fotografická želatína	Technická želatína	Glej	Glej
Teplota (°C)	65 až 70	80 až 85	95 až 100	100
Čas (h)	8	8	8	8
pH	5 až 7	5 až 7	5 až 7	5 až 7
Koncentrácia (%)	8	8	8	8

Výroba želatiny a klihu

TECHNOLOGICKÉ KROKY

1. Praní klihovky (odstranění konzervantů – $\text{Ca}(\text{OH})_2$) a okyselení na pH 6,2 – 6,5 pomocí HCl nebo H_2SO_4
2. Vaření **želatiny a klihu** > přeměna kolagenu na **GLUTINOVÝ roztok** (*! NE gluten!*), postupně v **několika vařeních**, až zbyde jen cca. 2 – 5 % vsázky, např. odpadních kůží a usní
3. Filtrace – odstranění nečistot
4. Konzervace a bělení – SO_2 nebo H_2O_2
5. Zahušťování v odparce
6. Ochlazení a formování > **KLIHOVÁ GALERTA**
7. Sušení na obsah vody 12 – 15 %
8. Sekání na kostičky nebo mletí na drť'

Výroba želatiny a klihu

TECHNOLOGICKÉ ODPADY

- 1. KOŽNÍ TUK > rafinace > prodej nebo výroba mýdla**
- 2. Odfiltrované nečistoty > bioplyn nebo skládka nebo spalování**


Výroba klihu PŘÍKLAD SORTIMENTU I

TANEX Vladislav

Kožní klih a technická želatina je směs glutinu a menšího množství jeho štěpných produktů. Vyrábí se vyluhováním nečiněných kůží a kožních odpadů teplou vodou. Klih je dodáván v zrnité konzistenci s nepravidelnou velikostí zrn a to drcený (průměr zrn cca 1,5 - 2,5 mm) a nedrcený (průměr zrn cca 3,5 - 4,5 mm). Používá se k různým účelům v textilním, chemickém, dřevařském, papírenském a polygrafickém průmyslu.

Výroba klihu PŘÍKLAD SORTIMENTU II

TANEX Vladislav



TECHNICKÁ ŽELATINA

Bod tání:	31 °C
Báze:	kožní klih v suchém stavu
Barva:	světle žlutá
Charakter filmu:	tvrdý
Viskozita:	3 - 5,5 Engler (min)
Popel:	do 1 - 2 %
Pracovní teplota:	60 - 80 °C
Obsah vody:	do 14 % (max)
Pokles viskozity:	10 -15 (max)
pH 1% roztoku:	6,5 - 7,2
Pevnost gelu:	200 - 350 Bloom/g (min)
Obsah tuku :	0,3 - 0,5 %

Výroba klihu PŘÍKLAD SORTIMENTU III

TANEX Vladislav

SIRKÁRENSKÝ KLIH

Bod tání:	31 °C
Báze:	kožní klih v suchém stavu
Barva:	žlutá až tmavohnědá
Charakter filmu:	tvrdý
Viskozita:	min. 5 Engler (min)
Popel:	1 - 2 %
Pracovní teplota:	60 - 80 °C
Obsah vody:	do 14 % (max)
Pokles viskozity:	10 - 15 (max)
pH 1% roztoku:	6,5 - 7,2
Pevnost gelu:	280 - 340 Bloom/g (min)
Obsah tuku :	0,3 - 0,5 %

Výroba klihu PŘÍKLAD SORTIMENTU III

TANEX Vladislav

S vysokou
PĚNIVOSTÍ
& NÍZKÝM
OBSAHEM
TUKU

SIRKÁRENSKÝ KLIH

Bod tání:	31 °C
Báze:	kožní klih v suchém stavu
Barva:	žlutá až tmavohnědá
Charakter filmu:	tvrdý
Viskozita:	min. 5 Engler (min)
Popel:	1 - 2 %
Pracovní teplota:	60 - 80 °C
Obsah vody:	do 14 % (max)
Pokles viskozity:	10 - 15 (max)
pH 1% roztoku:	6,5 - 7,2
Pevnost gelu:	280 - 340 Bloom/g (min)
Obsah tuku :	0,3 - 0,5 %

Výroba klihu PŘÍKLAD SORTIMENTU IV

TANEX Vladislav

KLIH TOPAZ SPECIÁL

Bod tání:	31 °C
Báze:	kožní klih v suchém stavu
Barva:	žlutá až tmavohnědá
Charakter filmu:	tvrdý
Viskozita:	5 - 6 Engler (min)
Popel:	do 3 %
Pracovní teplota:	60 - 80 °C
Obsah vody:	do 15 % (max)
Pokles viskozity:	10 - 15 (max)
pH 1% roztoku:	6 - 7,5
Pevnost gelu:	280 - 340 Bloom/g (min)
Obsah tuku :	4 %

Výroba klihu PŘÍKLAD DALŠÍHO SORTIMENTU

TANEX Vladislav

1. KRÁLIČÍ KLIH
2. TOPAZ I - pro náročné zákazníky
3. TOPAZ II - NEJPRODÁVANĚJŠÍ DRUH
4. Kožní klih K2 – náhrada kostního klihu


KOŽNÍ versus KOSTNÍ klih

- Kožní klih dává lepší vlastnosti
- ### POSTUPNÉ VAŘENÍ KLIHU
- První vaření dává nejlepší klih, protože dlouhé makromolekuly kolagenu jsou nejméně hydrolyzované na kratší makromolekuly

Klih &ŽELATINA a KONZERVÁTOR – RESTAURÁTOR I


- **ŽELATINA OBSAHUJE MÉNĚ NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK NEŽ KLIH**
- Do 20°C želatina ve vodě jen silně botná
- Želatina botná víc než klihy
- Nad 35 °C tvoří želatina viskózní roztoky
- Po ochlazení roztoků vytváří želatina GEL již při nízké koncentraci pod 1 % hmot.
- Vlivy na viskozitu mají i soli či formaldehydu (TEN VYTВÁŘÍ NEROZPUSTNÉ GELY)
- Podobná je reakce s ionty Al, Cr a Fe > činění kůží
- Nadměrným zahříváním nad 35 °C klesá MW a tím i viskozita a zhoršují se vlastnosti

Klih & ŽELATINA a KONZERVÁTOR – RESTAURÁTOR II




Obr. 11 Závislost kinematické viskozity η vodného roztoku klihu na koncentraci c . 1 – kožní klih, 2 – kostní klih.

Klih & ŽELATINA a KONZERVÁTOR – RESTAURÁTOR III



Obr. 12 Závislost kinematické viskozity η vodných roztoků klihu na teplotě T . 1–17,75 % roztok kožního klihu, 2–15 % roztok kožního klihu, 3–17,75 % roztok kostního klihu, 4–15 % roztok kostního klihu.

Klih & ŽELATINA a KONZERVÁTOR – RESTAURÁTOR IV



Obr. 13 Závislost kinematické viskozity η na době zahřívání t při různých teplotách vodného roz toku kožního klihu⁵.

Klih & ŽELATINA a KONZERVÁTOR – RESTAURÁTOR V

HLAVNÍ PARAMETRY KVALITY

želatiny a klihu

- **Viskozita roztoku > vyšší viskozita > pevnější spoj**
- **Pevnost gelu**

Klih & ŽELATINA a KONZERVÁTOR – RESTAURÁTOR VI

- Lepení dřeva,
 - Knižní vazba,
 - Pojivo barev,
 - Podklady pod malbu
 - Pojení netkaného textilu
-
- Fotografické desky a filmy
 - Odlévací formy
 - Podklady pro zlacení


3. Koželužství

3.1 Kůže versus useň

3.2 Postup činění kůží

3. 1 Kůže versus useň

Kůže versus useň




**KŮŽE = TO CO
SE ZÍSKÁ PO
USMRCENÍ
ZVÍŘETE**

**USEŇ =
ZPRACOVANÁ
KŮŽE**

**PRO VÝROBU USNĚ JE VÝZNAMNÁ
ŠKÁRA.
POKOŽKA I PODKOŽNÍ VAZIVO SE
ODSTRAŇUJÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ**

Složení kůže



- **bílkoviny**
 - **fibrilární (kolagen)**
 - **globulární (např. albumin, odstraňují se před činěním)**
- **tuky**
- **voda**
- **anorganické látky**

ZPRACOVANÍ KŮŽE na USEŇ = ČINĚNÍ KŮŽE

Kůže – SLOŽENÍ ŠKÁRY

- KOLAGEN
 - VLÁKNA VYTVAŘEJÍ **TROJROZMĚRNOU STRUKTURU**
- POVRCHOVÁ VRSTVA ŠKÁRY = PAPILÁRNÍ VRSTVA
- Spodní vrstva škáry = RETIKULÁRNÍ VRSTVA
- Poměr tloušťek PAPILÁRNÍ versus RETIKULÁRNÍ vrstvy určuje kvalitu kůže a u různých živočichů se liší

TEPLOTA SMRŠTĚNÍ Kůže VERSUS USEŇ

Tabulka 23 Teplota smrštění kolagenu a různě činěných usní

Druh činění	Teplota smrštění T_s (°C)
nečiněný kolagen	58 – 68
jirchářství	49 – 63
zámišové činění	50 – 65
formaldehydové činění	63 – 73
třísločinění	70 – 87
zásadité činění hlinité	74 – 81
zásadité činění chromitě	77 – 100


TEPLOTA SMRŠTĚNÍ
Uvolnění vodíkových vazeb mezi vlákny kolagenu
vlivem zvýšené teploty a smrštění takto
uvolněných vláken

Tento proces je NEVRATNÝ

Kůže VERSUS USEŇ

- **USEŇ** je ve vlhkém prostředí odolnější vůči mikroorganismům
- **USEŇ** má vyšší chemickou stabilitu, méně botná ve vodě
- **USEŇ** má lepší a výhodnější mechanické vlastnosti a v suchém stavu je měkká a vláčná
- **USEŇ** má vyšší **TEPLOTU SMRŠTĚNÍ**

3.2 Postup činění kůží



Obr. 66. Schéma zpracování koželužských odpadů po mechanickém opracování kůží, holiny a po postruhování

Poklad pod splavem

Brněnská ulice Koliště byla již od středověku součástí čtvrti nazývané Koželužská. Jak sám název této mimořádné lokality napovídá, nešlo o součást samotného „vnitřního“ města, ale jeho předměstí. Koželuhové totiž pracovali s močí, jejich řemeslo silně zapáchalo, a proto jim byl vykázán prostor co nejdále od ostatních.

Osídlení v těchto místech se kontinuálně vyvíjí již více než sedm stovek let. Výzkum, který

archeologové pro tento rok v listopadu ukončili, doložil neuvěřitelný stavební rozmach od nejstarší dřevohlinité fáze z období středověku až po zástavbu z 19. století, která zde přetrvala až do počátku 21. století. Největším překvapením byly nálezy v nánosech písku pod splavem. Jednalo se o předměty ze železa a drahých kovů, a to včetně mincí, hracích žetonů a šperků. Na další objevy si do jara počkáme.



V Brně máme ulice JIRCHÁŘSKÁ a KOŽELUŽSKÁ

POSTUP zpracování kůže na USEŇ

- 1. Konzervování**
- 2. Máčení**
- 3. Loužení**
- 4. Odchlupování**
- 5. Mízdření**
- 6. Odvápňování**
- 7. Moření**
- 8. ČINĚNÍ**
- 9. Mazání (tukování)**

KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VITRO 1

9.5.2 Priečne väzby v kolagéne in vitro

Technicky významné modifikačné reakcie kolagénu majú praktické uplatnenie v technológií kože, vo výrobe kožušíň, umelých čriev, semisyntetických usní, ako aj pri zušľachťovaní želatíny. Pri týchto modifikáciách kolagénu ide o nevratné priečnoväzbové interakcie v kolagéne účinkom difunkčných a polyfunkčných vyčiňujúcich látok, v dôsledku čoho nastávajú v kolagéne fyzikálne aj chemické zmeny. Keď je činiaca látka viazaná jednobodovo na jednu funkčnú skupinu alebo intramolekulovo, má funkciu aktívneho plnidla, ale neprejavuje sa na zvýšení hydrotermálnej stability charakterizovanej hodnotou T_g (teplotou zmraštenia).

Činiace látky môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

KOLAGEN – PŘÍČNÉ VAZBY IN VITRO

JSOU CHEMICKOU PODSTATOU ČINĚNÍ KŮŽE NA USEŇ

- a) **anorganické zlúčeniny** — koordinačné zlúčeniny Cr, Al, Zr, Fe, soli kovov vzácných zemín, izopolykyseliny a heteropolykyseliny Si, P, W, Mo ;
- b) **organické zlúčeniny** — rastlinné triesloviny, syntány, aldehydy, chinóny, tuky, sulfochloridy, niektoré syntetické polyméry.

Činenie kolagénu ťažkými kovmi, aldehydmi a chinónmi možno porovnávať s priečnymi väzbami vyskytujúcimi sa *in vivo*. Najpraktickejší význam majú soli chrómu a zirkónia, z organických zlúčení triesloviny, syntány a aldehydy. Vzhľadom na širokú paletu činiacich látok používaných v priemyselnej praxi budeme si všímať iba soli chrómu a zirkónia, potom triesloviny, aldehydy a chinóny, ktoré sa používajú pri základných spôsoboch činenia.

Činění kůže na USEŇ

Činění kůže je **CHEMICKÁ OPERACE**, kdy reagují funkční skupiny **KOLAGENU** s **ČINÍCÍ LÁTKOU**

ČINÍCÍ LÁTKY

1. **TŘÍSLOVINY (HYDROLYZOVATELNÉ NEBO KONDENZOVANÉ)**
2. **KAMENCE (SÍRANY HLINITO-DRASELNÉ)**
3. **CHROMITÉ SLOUČENINY**


ČINĚNÍ kůže na USEŇ Podobnost s VULKANIZACÍ kaučuku na PRYŽ

Činění kůže je CHEMICKÁ OPERACE (REAKCE), kdy reagují funkční skupiny KOLAGENU s ČINÍCÍ LÁTKOU a vytvářejí SÍŤ MEZI MAKROMOLEKULAMI KOLAGENU


VULKANIZACE kaučuku na PRYŽ je CHEMICKÁ OPERACE (VULKANIZACE) vytvářející SÍŤ MEZI MAKROMOLEKULAMI POLYZOPRENU

TŘÍSLOČINĚNÍ kůže na USEŇ 1


PODSTATOU je interakce **-OH** nebo **SO³⁻** skupin
třísloviny s postranními skupinami v řetězci
KOLAGENU za vytvoření **VODÍKOVÝCH VAZEB**



nebo v případě syntetických tříslovin (znázorněno iontově):



TŘÍSLOČINĚNÍ kůže na USEŇ 2



bielkovina




trieslovina

bielkovina

Vazba VODÍKOVÁ s
IMIDOSKUPINAMI


Vazba kovalentní
CHINONU s
AMINOSKUPINAMI


Vazba kovalentní
CHINONU s
AMINOSKUPINAMI
+ Vazba
VODÍKOVÁ s
IMIDOSKUPINAMI




CHROMOČINĚNÍ kůže na USEŇ 1


PODSTATOU je interakce **-COOH KOLAGENU** za vytvoření NA **KOMPLEXNÍ SLOUČENINU CHRÓMU**








COMPLEXING




OXOLATION



5. 11. 2014

PŘÍRODNÍ POLYMERY PŘF MU
10 2014 BÍLKOVINNÁ VLÁKNA I

KAMENCOVÉ ČINĚNÍ kůže na USEŇ



Obr. 56. Přehled vyčiňujících látek a způsobů vyčiňování