

Příloha č. 7.

Tab. 1.

chemické složení pyritu						
	Baška	Baška	Baška	Baška	Baška	Hodslavice
S	53,31	53,25	53,11	53,34	53,06	55,53
Fe	46,20	46,11	45,66	46,07	46,24	48,03
Mn			0,01	0,01	0,00	0,05
Co						0,05
Zn		0,01	0,01	0,01		0,01
Cu	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,04
As			0,03	0,03	0,04	0,01
Se	0,02				0,05	
Ag	0,03	0,00		0,04	0,00	
Cd		0,01	0,01		0,01	
In						0,01
Au		0,07	0,05	0,06	0,07	
Pb	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	
Ni		0,01	0,08		0,01	
Cl	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	
Hg	0,01	0,02				
Bi	0,20	0,03			0,05	
Sb		0,07	0,01	0,03	0,03	
SUMA	99,84	99,67	99,08	99,69	99,67	103,73
S	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Fe	0,995	0,994	0,987	0,992	1,001	1,030
Mn						0,001
Co						0,001
Zn						
Cu						0,001
As			0,001		0,001	
Se					0,001	
Ag						
Cd						
In						
Au						
Pb						
Ni			0,002			
Cl				0,001		
Hg						
Bi	0,001					
Sb		0,001				
SUMA	2,996	2,995	2,990	2,993	3,003	3,033

Tab. 2.

chemické složení milleritu		
S	36,28	35,98
Fe	1,90	0,94
Mn	0,02	
Co	0,50	0,35
Cu	0,14	0,16
As	0,04	
Se	0,03	0,01
Au	0,04	
Ni	64,07	64,38
suma	103,02	101,82
S	1,000	1,000
Fe	0,03	0,015
Mn		
Co	0,007	0,002
Cu	0,002	0,002
As		
Se		
Au		
Ni	0,965	0,978
suma	2,004	1,997